

Maxbond **PEPP**

2-K PE-/PP-Klebstoff

► Der Kunststoffkleber

Merkmale

- Besonders geeignet zum Verkleben von PE, PP und Kunststoffen
- Automatischer Klebespalt durch Mikropartikel
- Sehr schnelle Aushärtung
- Lösemittelbeständig
- Alterungsbeständig
- Hohe Schlagfestigkeit durch Faserverstärkung
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- Verklebt eine Vielzahl von Materialien



Verarbeitungsvorteile

- Auch für warmverformbare Kunststoffe
- Gute Dosierbarkeit
- Punktgenaues Auftragen
- Haftet ohne Primer auf einer Vielzahl von Untergründen
- Einfach zu verarbeiten
- Hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche

- Speziell zum Verkleben von Kunststoffen aller Art wie Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE)
- Zum Verkleben einer Vielzahl von Materialien wie Metall oder Verbundwerkstoffen



**Zubehör
für die perfekte
Anwendung**
Kartuschenpresse
Maxbond Side-by-Side
Art.-Nr. 906 4 56



Maxbond PEPP

2-K PE-/PP-Klebstoff

Inhalt 50 g
Art.-Nr. 270 850

Klebstoffe

Einsatzbereich

- ▶ Innenausbau
- ▶ Metallbau
- ▶ Kunststofftechnik
- ▶ Sanitär
- ▶ Fahrzeugbau
- ▶ Elektrotechnik
- ▶ Modellbau

Verarbeitung

beko Maxbond PEPP vor Gebrauch schütteln und einige Minuten ruhen lassen. Die haftfähigen Oberflächen mit beko Allclean entfetten und säubern. Die Verschlusskappe entfernen. Den Zwangsmischer aufsetzen und beko Maxbond PEPP mit der Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side ausdrücken. Die Vermischung der Komponenten erfolgt im Zwangsmischer automatisch. Den gemischten Klebstoff in dünnen Raupen auf der Oberfläche auftragen. Teile innerhalb der offenen Zeit verbinden und bis zur Aushärtung fixieren. Nach Verarbeitung den Mischer entfernen und Kartuschenoberseite reinigen. Dabei beachten, dass sich die Komponenten nicht vermischen. Verschlusskappe richtig aufsetzen. Nach Anbruch schnellstmöglich aufbrauchen. Wir empfehlen grundsätzlich bei allen Anwendungen Testverklebungen, ggf. Untergründe anschleifen.

Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Scherfestigkeiten

Untergründe	Scherfestigkeit
Polypropylen (PP)	> 8 N/mm ²
Polyethylen (PE)	> 7 N/mm ²
HDPE	14 N/mm ²
Aluminium/PE	3 bis 6 N/mm ²
PTFE	1,5 N/mm ²
ABS	> 4 N/mm ²
Polycarbonat	> 5 N/mm ²
PVC	> 5 N/mm ²
EPDM	> 3,5 N/mm ²
PA6	3 bis 5 N/mm ²

Technische Daten

Basis	Methacrylat		
Verarbeitbar	von +5° C bis +25° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +100° C		
Offene Zeit	ca. 2 bis 4 Minuten (bei +23° C)		
Aushärtung	handfest nach ca. 30 Minuten, in ca. 24 Stunden zu 100% (bei +23° C)		
Farbe	grauweiß		
Dichte	ca. 1,0 g/cm³		
Haltbarkeit	6 Monate (bei +23° C); 12 Monate (bei +2° C bis +7° C)		
Lagerung	kühl, trocken und dunkel lagern (bei +2° C bis +23° C)		
Inhalt/Verpackung	Kartusche inkl. 3 Zwangsmischer im Blisterkarton		Art.-Nr. 270 850
Zubehör	Zwangsmischer für Maxbond	5 Stück/Blister	Art.-Nr. 270 754

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 06/2023 Art.-Nr. 270 850 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com