

BKM HZ-C

Hochkonzentrierte Injektionscreme zur nachträglichen Horizontalsperre
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: 13616-01 10 Liter Kunststoffeimer
Art.-Nr.: 125137-01 600 ml Schlauchbeutel
Art.-Nr. 124139-10 10 x 600 ml Schlauchbeutel Paket

Produktbeschreibung

BKM HZ-C ist eine anwendungsfertige, hochkonzentrierte, ölfreie, silanbasierte, wässrige Injektionscreme. Die Injektion führt im Mauerwerk, nach Penetration, zur Hydrophobierung der Kapillaren und dringt durch eine spezielle Formulierung in feinste Kapillaren. BKM HZ-C penetriert durch saugen des Mauerwerkes und durch Diffusion in die Kapillaren des Mauerwerkes ein.

Eigenschaften

- Nach WTA Richtlinie geprüft
- Bei Durchfeuchtungen bis 95% einsetzbar
- Lösungsmittelfrei
- Anwendungsfertig
- Keine Verstopfung der Kapillaren und Bildung von Fremdsalzen
- Extrem gute Penetration bis in kleinste Kapillaren

Technische Daten

Basis :	Spezielle Silane
Farbe :	weiß/bläulich
Verarbeitungstemperatur :	ab + 5°C
Dichte :	ca. 0,89 g/cm ³
Konsistenz :	pastös, cremartig
Wirkstoffgehalt :	ca. 83 % (Gew. %)
Wirkung :	hydrophobierend
Verbrauch :	abhängig von der Wandstärke (siehe Rückseite)

Anwendungsgebiete

BKM HZ-C wird zur nachträglichen Injektion gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit eingesetzt und ist auch bei Durchfeuchtungsgraden von über 95% hochwirksam.

BKM HZ-C hat einen Silanwirkstoffgehalt von über 80%.

Durch die cremartige Konsistenz ist BKM HZ-C ohne aufwendige Vorarbeiten, wie das Vorverfüllen von Hohlräumen anzuwenden.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

Salz- und feuchtegeschädigter Putz bis mindestens 80 cm über den erkennbaren Feuchtigkeitsschaden entfernen. Nicht feste, sandende oder zerstörte Fugen mindestens 2 cm tief auskratzen. Ausbrüche und offene Fugen sind vorab mit BKM HS zu schließen bzw. zu egalisieren.

Im Anschluss Bohrlöcher (Durchmesser 14mm/ Abstand 10cm) horizontal in die Lagerfuge erstellen. Die Tiefe des Bohrlochs beträgt Wandstärke minus 5 cm. Die Bohrlöcher mit ölfreier

Druckluft ausblasen, oder aussaugen. Bei zweireihiger Bohrung darf ein Höhenversatz der Bohrlöcher von 8-12 cm nicht überschritten werden.

Verarbeitung

BKM HZ-C kann sowohl drucklos als auch in Niederdruckverfahren verarbeitet werden. Die Injektion erfolgt über 1K-Injektionsgeräte oder Druckluftspritzen mit Injektionslanzen. Die Injektion in die Bohrlöcher erfolgt von hinten nach vorne, dazu wird die Injektionslanze bis ans Ende des Bohrlochs eingeführt und bei Betätigung der Injektionspistole wird diese langsam aus dem Bohrloch herausgezogen. Es ist darauf zu achten, dass das Bohrloch komplett mit BKM HZ-C gefüllt wird. Bei zweireihiger Bohrung beginnt die Injektion an der untersten Bohrlochreihe. Bei sehr kritischen Untergründen kann eine Probeinjektion vorgenommen werden.

Verbrauch

Bitte beachten sie hierzu die **Verbrauchstabelle** auf der nächsten Seite.

Es ist zu empfehlen einen Sicherheitszuschlag von mind. 10 % in den Verbrauch einzukalkulieren.

Sobald BKM HZ-C ins Mauerwerk penetriert ist bzw. aufgesaugt wurde, werden die Bohrlöcher mit BKM FBM verschlossen.

Zur Trocknung der Wände oberhalb des injizierten Wandbereiches ist darauf zu achten, dass keine dichten Wandanstriche oder Beschichtungen vorhanden sind, diese sind zu entfernen. Für ausreichende Trocknungsbedingungen ist zu sorgen, eventuell sind zusätzliche Maßnahmen (technische Trocknung) erforderlich.

Je nach Bauteilsituation, Schadensbild und Ursache sind weitere Abdichtungsmaßnahmen vorzunehmen, wie z. B. eine nachträgliche Kellerinnen- oder Kelleraußenabdichtung, der Auftrag eines diffusionsoffenen porenhydrophoben Putzes z.B. BKM SP.

Hinweise

Verpackungseinheit

10 Liter Kunststoffeimer
600 ml Schlauchbeutel
10 x 600 ml Schlauchbeutel Paket

Art.-Nr. 13616-01
Art.-Nr. 125137-01
Art.-Nr. 124139-10



Reinigung der Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte und Werkzeuge sind unmittelbar nach der Anwendung mit Wasser zu reinigen.

Hinweise des WTA-Merkblattes „4-4-04 Mauerwerksinjektion“ sind zu berücksichtigen.

Lagerung

12 Monate

(kühl, frostfrei und trocken, +5°C bis +25°C im Originalgebinde).

Verbrauchstabelle BKM HZ-C

(ca. Angaben incl. 10% Zuschlag für Materialverlust)

Verarbeitung: Einreihig in die Lagerfuge

Bohrlochdurchmesser 14 mm

Bohrlochabstand 10 cm

Bohrlochtiefe = Wandstärke - 5 cm

Bohrung 14 mm - Abstand 10 cm

Wandstärke cm	Bohrtiefe cm	Menge ml pro Bohrloch	Menge ml pro Meter
10,0	5,5	8,5	85
11,5	6,5	11,0	110
12,5	7,5	12,7	127
14,5	9,5	16,1	161
15,0	10,0	16,9	169
17,5	12,5	21,1	211
19,5	14,5	24,5	245
20,0	15,0	25,4	254
24,5	19,5	33,0	330
25,0	20,0	33,8	338
26,0	21,0	35,5	335
27,5	22,5	38,0	380
30,0	25,0	42,3	423
33,0	28,0	47,3	473
36,5	31,5	53,2	532
40,0	35,0	59,2	592
42,0	37,0	62,5	625
44,0	39,0	65,9	659
48,0	43,0	72,7	727
50,0	45,0	76,1	761
52,0	47,0	79,4	794
55,0	50,0	84,5	845
60,0	55,0	93,0	930

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte. Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.bkm-mannesmann.de