

# BKM SP SanierPutz Express

Mineralischer, reaktiv abbindender Sanierputz  
Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: 32291023-01

## Produktbeschreibung

BKM Sanierputz Express ist ein spezialisierter schnellabbindender WTA Sanierputz für Kellerwände und Sockel. Es ist für schnelle Verarbeitung konzipiert und besonders geeignet für die Sanierung von feuchten und salzbelasteten Untergründen. Als Verbundprodukte, die vor BKM SP Sanierputz Express verwendet werden können, empfehlen sich BKM VM Vorspritzmörtel, BKM PG Putzgrund, BKM MHG Multihaftgrund und BKM SU Salzumwandler.

### Einsatzgebiete

- Innenbereich
- Feuchträume
- Salzbelastete Untergründe
- Historische Bausubstanz
- Kellergewölbe
- Sockelputz

### Produktmerkmale

- Hohe Salz- und Feuchtebeständigkeit
- Schnell und schwindfrei abbindend
- sulfatbeständig
- Verarbeitbar bei niedrigen Temperaturen
- Hohe Diffusionsoffenheit

### Technische Daten

<b>Produkttyp:</b>	Sanierputz für Innenbereich und als Sockelputz 1k-System
<b>Material:</b>	Werk trockenmörtel
<b>Konsistenz:</b>	Spachtelkonsistenz
<b>Farbe:</b>	grau
<b>Körnung:</b>	< 2 mm
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	5 °C bis 30 °C
<b>Wasserbedarf:</b>	ca. 6,5 - 7 Liter pro 25 kg Sack
<b>Mischzeit:</b>	min. 3 Minuten
<b>Verbrauch:</b>	ca. 9 kg/m <sup>2</sup> bei 10 mm Schicht
<b>Ergiebigkeit in Liter:</b>	ca. 30 l / 25 kg
<b>Frischmörteldichte:</b>	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 45 Minuten (20°C)
<b>Abbindezeit:</b>	ca. 90 Minuten bei 20°C
<b>Druckfestigkeit (Klassifizierung DIN EN 998-1):</b>	CS II
<b>Haftzugfestigkeit (28 Tage):</b>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
<b>Kapillare Wasseraufnahme:</b>	> 0,3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ:</b>	< 15
<b>Wassereindringung:</b>	≤ 5 mm
<b>Wärmeleitfähigkeit λ (Lambda):</b>	ca. 0,27 W/m * K

### Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):

Beständig bei

Anwendung gemäß Verarbeitungsanleitung

### Klassifizierung des Brandverhaltens

gemäß DIN EN 13501-1:

A1

### Spezifisches Gewicht:

ca. 1,4 kg/l

### Lieferform:

25 kg Säcke

### Lagerfähigkeit:

Mindestens 9 Monate bei trockener Lagerung

## Produktverarbeitung

### Verarbeitung

Mischen Sie Sanierputz Express mit Wasser zu einer homogenen Masse, und tragen Sie ihn auf den vorbereiteten und tragfähigen Untergrund auf. Die Anwendung sollte in mindestens zwei Schichten erfolgen, wobei jede Schicht vollständig trocknen muss, bevor die nächste aufgetragen wird.

## Hinweise

- Prüfen Sie den Untergrund vor der Anwendung auf Eignung.
- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von BKM SP Express schützen.
- Sehr feuchte Untergründe verursachen evtl. längere Wartezeiten bis zum Abreiben.
- Zu frühes oder intensives Abreiben konzentriert Bindemittel an der Oberfläche und kann Spannungsrisse verursachen.
- Vor starker Sonneneinstrahlung und Zugluft schützen.
- Spachteln mit BKM FP Feinputz erzeugt glatte Oberflächen.
- Für die Planung und Durchführung von Instandsetzungsmaßnahmen ist das WTA Merkblatt „Sanierputzsysteme“ zu beachten.
- Schutzmaßnahmen gegen Frost während der Verarbeitung treffen.

### Lagerung

Lagern Sie Sanierputz Express trocken und frostfrei. Angebrochene Säcke sollten dicht verschlossen werden, um das Material vor Feuchtigkeit zu schützen und eine Verklumpung zu verhindern.

### Entsorgung

Reste von Sanierputz Express können als Bauschutt entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die lokalen Entsorgungsvorschriften.

### Sicherheitshinweise

Tragen Sie bei der Verarbeitung von Sanierputz Express geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Augenschutz.

## Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

**Weitere Informationen finden Sie auf:**

**[www.bkm-mannesmann.de](http://www.bkm-mannesmann.de)**