

BKM VM VorspritzMörtel

Mineralischer Vorspritzmörtel

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: H-001-905



Produktbeschreibung

Technische Daten

Basis:	Werkrockenmörtel
Farbe:	grau
Wasserbedarf:	ca. 5,5–6 l/25-kg-Sack
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
	bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte
Verbrauch:	Ø ca. 3,0 kg/m ² /mm als Haftgrund (vollflächig) Ø ca. 1,5 kg/m ² /mm (netzförmig-halbdeckend)
Lieferform:	25-kg-Säcke
Verarbeitungs-/ Untergrundtemp.:	+5°C bis +30°C
Lagerung:	trocken, 12 Monate im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Anwendungsgebiete

Als Putzgrundvorbereitung (Haftgrund) für das Aufbringen von mineralischen Putzen, wie BKM-SP, auf tragfähigen, mineralischen Untergründen.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

BKM-HS muss auf einen tragfähigen, weitestgehend ebenflächigen Untergrund aufgebracht werden. Die Oberfläche muss in sich geschlossen, frei von Staub, und frei von Stoffen sein, die haftungsmindernd wirken(z.B. Öle oder Farben) Der Untergrund kann feucht, aber nicht nass sein.

Schadhafte Mauerwerksfugen sollten ca. 2 cm tief ausgekratzt werden.

Verarbeitung

BKM-VM wird mit einer Wasserzugabe von ca. 5,5-6 Liter klumpenfrei angemischt. Dafür sollte ein geeignetes Rührwerk (ca. 500–700/min) verwendet werden.

Das Material muss netzförmig nach den anerkannten Regeln der Putztechnik aufgebracht werden. Wird BKM-VM im System mit mineralischen Dichtschlämmen verarbeitet werden, muss der Auftrag vollflächig erfolgen.

BKM-VM sollte in einer Stärke von max. 5mm auf einen leicht vorgenässsten Untergrund aufgetragen werden.

BKM-VM kann mit allen gebräuchlichen kontinuierlichen Mischpumpen verarbeitet werden.

Verbrauch

Ø ca. 3,0 kg/m²/mm als Haftgrund (vollflächig)

Ø ca. 1,5 kg/m²/mm (netzförmig-halbdeckend)

Hinweise

Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von BKM VM schützen.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP 1 g

Verpackungseinheit

25 kg Sack
Palette (42 Stück)

Lagerung

trocken, 12 Monate im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch BKM erforderlich sind, BKM rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden.

Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Die Verantwortung für den Erfolg der Anwendung unserer Produkte liegt beim Anwender, da die Verwendung außerhalb unserer Kontrolle steht. Dennoch sichern wir die Qualität unserer Produkte gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen zu, ohne dabei eine Garantie für deren erfolgreiche Verarbeitung zu übernehmen. Unsere technischen Datenblätter stellen Beratung auf Grundlage unseres besten Wissens dar, allerdings lassen sich daraus keine Verpflichtungen ableiten. Für Zusicherungen von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten, die über die in den technischen Datenblättern festgehaltenen

Informationen hinausgehen, ist unsere schriftliche Zustimmung erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de