

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzlack

Art. Nr: 928

Vegan / Kinderspielzeug geeignet / Made in Germany

Anwendungsbereich:

Zur Endbehandlung und zum Schutz aller stark beanspruchten Holzoberflächen, wie Holzböden, Treppen, Handläufe, Tische im Innenbereich.

Eigenschaften:

Vollöl. Wasser- und schmutzabweisend, kratzfest und abriebbeständig. Erzeugt optisch ansprechende und widerstandsfähige, seidenglänzende Oberflächen, die mit der Zeit ins Seidenmatte wechseln. Geprüft nach DIN EN 71, Teil3

Farbton:

Farblos. Öle mit verschiedenen Chargennummern vor der Verarbeitung mischen. Vor der Verwendung empfehlen wir einen Probeanstrich. Spätere Beanstandungen können nicht anerkannt werden.

Lieferform:

Flüssig. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Unverdünnt anwenden.

Lösungsmittel:

Lösungsmittelfrei (< 1%)

Inhaltsstoffe:

Holzöl, Fettsäureester, Sonnenblumenöl, Walnussöl, Naturharzester, Kieselsäure, Trockenstoffe
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 10 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l
(Kategorie d ab 2010).

Untergrund und Vorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%), fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Alte Anstriche restlos entfernen. Guter Endschliff mit mindestens 120er Korn. Grundierung mit Ultra Nature Leinölfirnis 926 oder Ultra Nature Hartöl 921 nach den entsprechenden technischen Merkblättern.

Verarbeitung:

Eventuell vorhandene Haut vorher entfernen und nicht unterrühren. Material gut aufrühren. Das Produkt mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen und gut in Holzfaserrichtung verstreichen. Mindestens 12-14 Stunden trocknen lassen bevor bei Bedarf ein zweiter, sehr sparsamer Auftrag erfolgen kann. Dazu die Fläche mit 220er Korn zwischenschleifen.
Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter 10°C und über 30 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit über 80%.

Trocknung:

Die Trockenzeit bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beträgt 12 - 14 Stunden, je nach Schichtdicke. Dieses Produkt benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Es ist für eine gute Durchlüftung zu sorgen. Niedrige Temperaturen, eine hohe relative Luftfeuchtigkeit und ein geringer Luftwechsel können zu Trocknungsverzögerungen und -störungen, wie zum Beispiel unangenehmen Gerüchen, und Oberflächendefekten führen.

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung: ULTRA NATURE Holzlack

Art. Nr: 928

Reinigung:

Pinsel und Geräte mit ULTRA NATURE Pinselreiniger säubern.

Verbrauch und Reichweite:

40 – 50 ml/m² pro Auftrag entsprechen ca. 20 m²/l,

Gebindegrößen:

0,375l

Lagerung und Haltbarkeit:

Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Reste in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11.

GISCODE:

BSL10

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

ULTRA NATURE Service-Center
Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet.
www.ultranature.de
Tel.: +49 (0) 234 869 492

PPG Coatings
Deutschland GmbH
An der Halde 1
44805 Bochum
Telefon: +49 (0) 234 869-0

Dezember 2020