

## BONDEX VINTAGE FARBE

- Zur individuellen Gestaltung von unbehandelten Möbelstücken.
- Dient als Grundierung oder Endbeschichtung für Vintage – Effekte.
- Verleiht Möbelstücken einen Vintage-Look
- Auch zusätzlich nutzbar als dekorativ deckender Anstrich in besonderen Farbtönen.

### 1. Allgemeine Beschreibung

1.1	Produktbezeichnung	BONDEX VINTAGE FARBE
1.2	Hersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Produktart	Wässrige Holzfarbe.
1.4	Anwendung	Innen. Für Möbelstücke, Holzvertäfelungen, bedingt Innentüren, etc.
1.5	Produktwirkung	Dient als Grundierung zur Weitergestaltung mit Bondex Vintage Wachs oder als Endbeschichtung für Vintage-Effekt.
1.6	Farbton	Kreideweiss, Silber und Gold.  Die Farbwirkung wird von der Holzart und Holzfarbe mitbestimmt. Probeanstrich anlegen.
1.7	Lieferform	Tropfgehemmt. Verarbeitungsfähig eingestellt.
1.8	Verpackung	0,375 Liter
1.9	Prüfzeichen	-

### 2.0 Zusammensetzung / Eigenschaften

2.1	Bindemittel	Alkydharze, Urethane
-----	-------------	----------------------

## BONDEX VINTAGE FARBE

- 2.2 Lösemittel Wasser.
- 2.3 Geruch Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
- 2.4 Verbrauch ca. 70 ml/m<sup>2</sup>. 1 Liter reicht für ca. 14 m<sup>2</sup>. Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln.
- 2.5 Trocknungszeit Nach ca. 2 Stunden (bei 23°C/ 60 % rel. Luftfeuchtigkeit). Überarbeitbar nach ca. 4 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trockenzeit verlängert. Probeanstrich durchführen.
- 2.6 Verdünnung Unverdünnt anwenden. Gebrauchsfertig.
- 2.7 Lagerfähigkeit In nicht angebrochenen Gebinden ca. 2 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

### 3. Untergrund

- 3.1 Untergrundart Möbelstücke, roh / unbehandelt.
- 3.2 Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein.
- 3.3 Vorbehandlung Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel, z.B. Nitro-Verdünnung reinigen. Schmutz, Fett, Wachs, Schimmel und lose Anstricheile entfernen. Ausharzungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Rohe Holzflächen vor dem Schleifen mit warmem Wasser (Schwamm) anfeuchten und trocknen lassen. Danach mit feinem Schleifpapier ggf. die Holzfasern glatt schleifen. Schleifstaub entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckengbildung. Nicht auf gebleichtem Holz mit Oxalsäure verwenden.
- 3.4 Holzfeuchtigkeit max. 18 %

## BONDEX VINTAGE FARBE

### 4. Verarbeitung

- 4.1 Auftragsverfahren Pinsel, Rolle, Lappen.
- 4.2 Verarbeitungshinweise Vor Gebrauch gut aufröhren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 15°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen-Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen bzw. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Sie werden über Hirnholzflächen ausgewaschen. Deshalb Hirnholz (End- und Schnittstellen) mit zusätzlichen Anstrichen bis zur Fasersättigung behandeln. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung nicht vermieden werden. Türdichtungen müssen acrylbeständig sein. Gefahr von Weichmacherwanderung. In Zweifelsfällen den Dichtungshersteller hinzuziehen und austauschen.
- 4.3 Anwendung Je nach gewünschtem Oberflächeneffekt, 1 - 2 x mit Bondex Vintage Farbe behandeln. Das Farbergebnis hängt von den verwendeten Werkzeugen (Pinsel, Rolle, Lappen), die verwendete Menge des Produkts, von der Beschaffenheit und Vorbehandlung des Holzes ab. Für die Beschichtung von Fenstern nicht geeignet.
- 4.4 Vintage-Effekt Tragen Sie 1 x Bondex Vintage Farbe als Grundierung auf. Nach der Trocknung die Holzoberfläche mit Edelstahlwolle oder Schleifpapier, je nach Bedarf bearbeiten. Anschließend das Bondex Vintage Wachs mit einem Lappen einfach oder in mehreren Schichten auftragen.  
**Die endbeschichteten Holzflächen regelmäßig inspizieren. Kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.**

## BONDEX VINTAGE FARBE

4.5 Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

### 5. Sicherheit / Entsorgung

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### 6. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: M-LW01.

Keine heißen Gegenstände (z.B. Töpfe, Kaffeetassen etc.) auf behandelte Fläche stellen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Vintage Farbe seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Vintage Farbe für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.