

# HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT (LP) 14 mm und 22 mm



09.013  
09.014

LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 14  
LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 22

<b>Eigenschaften</b>	Leichte, faserverstärkte Hanf-Lehmplatte aus Lehmstoff für Beplankungen (Typ A) und Bekleidungen von Wänden, Decken und Dachsrägen nach DIN 18948. System für den Einbaubereich DIN 4103-1.						
	<b>Zusammensetzung</b>	Lehm, Hanfschäben und -fasern, Sand, beidseitig mit Jutegewebe armiert.					
	<b>Lieferform</b>	Auf Einwegpaletten, 80 Stück (100 m <sup>2</sup> )/Palette (14 mm) oder 64 Stück (80 m <sup>2</sup> )/Palette (22 mm)					
	<b>Abmessungen</b>	Nennlänge l = 1250 mm; Nennbreite w = 1000 mm; Nenndicke t = 14   22 mm					
	<b>Lagerung</b>	Liegend auf Palette; Platten vor Feuchtigkeit schützen und trocken lagern; ggf. mit Plane/Folie abdecken.					
	<b>Kennzahlen / Technische Daten</b>	Plattengröße in m:	1,25 x 1,00; 1,25 m <sup>2</sup> /Platte	Baustoffklasse:	B-s1,d0		
		Plattenstärke:	14 mm   22 mm	Maßhaltigkeitsklasse:	MHK I		
		Gewicht pro Platte (14 22):	ca. 12 kg   19 kg	Wärmeleitfähigkeit:	ca. 0,21 W/mK		
		Gewicht pro m <sup>2</sup> (14 22):	ca. 10 kg   15 kg	Wärmespeicherkapazität c:	1,4 J/kgK		
		Rohdichte (Rohdichteklasse):	ca. 700 kg/m <sup>3</sup> (0,7)	Dampfdiffusionswiderstand:	$\mu = 5/10$		
		Biegezugfestigkeit:	> 1,05 N/mm <sup>2</sup>	Wasserdampfadsorptionsklasse:	WS III		
		Oberflächenhärte (14 22):	22 mm   23 mm	Feuchttoleranzklasse:	FTK II		
		Oberflächenzugfestigkeit:	> 0,10 N/mm <sup>2</sup>				
<b>Nachweise zu Brandverhalten/ Feuerwiderstand/ Schallschutz</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Brandverhalten</b>		<b>Feuerwiderstand</b>		<b>Schallschutz</b>	
		Einstufung	Nachweis	Einstufung	Nachweis	Einstufung	Nachweis
		conluto Hanf-Lehmplatte leicht	B-s1,d0	PCA11043A DBI Fire and Security vom 14.03.2025	-	-	-
		Trennwand Holzständer 60 x 80 mm Jutedämmung 80 mm Beidseitig Hanf-Lehmplatte leicht 22 mm	-	-	EI60	PB 3.2/20-039-1 MFPA Leipzig vom 24.03.2020	-
<b>Verarbeitung</b>	Trennwand Holzständer 60 x 80 mm Holzweichfaserdämmung 60 mm Beidseitig OSB-3 N+F Platten Beidseitig Hanf-Lehmplatte leicht 14 mm	-	-				54 dB
	Trennwand Holzständer 80 x 100mm Holzfaserdämmung 80mm Beidseitig Hanf-Lehmplatte leicht 22 mm	-	-				49 dB
							PB 2.3/21-062-1 MFPA Leipzig vom 15.11.2021
<b>!</b>	<b>Zur Planung und Verarbeitung ist die Kenntnis unseres Arbeitsblattes Lehmplatte zwingend erforderlich.</b>						
	<b>Transport / Handling:</b> Die Platten sind stets vorsichtig zu bewegen und grundsätzlich aufrecht zu transportieren. Zum Anheben werden sie beidhändig an einer Längskante gefasst, über die gegenüberliegende Kante aufgerichtet und anschließend aufrecht getragen. Ein flachliegendes Tragen ist zu vermeiden, da Bruchgefahr durch Schwingungen besteht. Das Ablegen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Platten dürfen nicht aufeinander geschoben werden.						



09.013  
09.014

LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 14  
LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 22

Verarbeitung	<b>Ablängen / Zuschnitt:</b> Zum Schneiden der Hanf-Lehmplatte leicht sollte diese auf der Palette oder einem Schneidetisch aufliegen. Geeignete Werkzeuge sind gängige Maschinen für die Holz- und Steinbearbeitung, idealerweise mit Diamanttrennscheibe. Aufgrund der erhöhten Staubentwicklung sind Absaugungen mindestens der Staubklasse M sowie persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz, Schutzbrille) erforderlich.																																		
	<b>Unterkonstruktion:</b> Unterkonstruktionen können aus Holz oder aus Metallprofilen nach DIN EN 14195 (Herstellerangaben beachten) erstellt werden. Raster: Wände bis 62,5 cm (bei 22 mm) bzw. 31,25 cm (bei 14 mm), Decken/Dachschrägen bis 41,6 cm (bei 22 mm) bzw. 31,25 cm (bei 14 mm). Die Platten werden quer zum Ständerwerk, im Verband und ohne Kreuzfugen montiert. Eine Einbaurichtung (Vorder- oder Rückseite) ist nicht vorgegeben, sollte jedoch unbedingt einheitlich und ohne Wechsel ausgeführt werden. Empfohlene Holzquerschnitte: Trennwand 60 × 80 mm, Vorsatzschale 60 × 60 mm/40 × 60 mm, Decke/Dachschräge 40 × 60 mm; bei Metallprofilen UW/UD mit CW/CD kombinieren. Die Befestigungsfläche der Konstruktionshölzer sollte mind. 60 mm betragen; die Unterkonstruktion ist in Höhe/Länge/Flächengewicht ausreichend zu dimensionieren. Für schwere Anbauteile sind verdeckte Verstärkungen/Einlagen in der UK vorzusehen.																																		
Verarbeitung	<b>Vollflächige Untergründe:</b> Hanf-Lehmplatte leicht können auf allen vollflächigen, ebenen und tragfähigen Untergründen montiert werden. Auf Holzwerkstoffen wie OSB-, ESB-Platten oder Vollholz erfolgt die Befestigung durch Schrauben oder Klammern. Bei OSB als Dampfbremse ist die Plattendicke so zu wählen, dass Befestigungsmittel die Platte nicht durchdringen. Alternativ kann eine zusätzliche Lattung als Installationsebene eingebracht werden. Auf mineralischen Untergründen wie tragfähigen Putzen, Beton-, Ziegel- oder Kalksandsteinwänden werden die Platten vollflächig verklebt – mit Lehm Klebe- und Armierungsmörtel (Art.-Nr. 10.014) auf saugenden, offenporigen Flächen.																																		
Befestigung	Die Hanf-Lehmplatte leicht eignen sich ideal zur Befestigung mit Schnellbauschrauben (Magazinschrauber) – auch an Decken. Klammern sind ein weiteres wirtschaftliches Befestigungsmittel, diese Methode ist jedoch ausschließlich der Wandmontage vorbehalten. <table border="1" data-bbox="389 1123 1457 1684"> <thead> <tr> <th>Befestigungsmittel</th> <th colspan="2">Befestigungspunkte pro Platte</th> <th>Geeignet für</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Wand</td> <td>Decke</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Achsabstand (cm) 62,5   41,6   31,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schnellbauschrauben</td> <td>18   24   30</td> <td>-   28   35</td> <td>Holz / Metallprofil</td> </tr> <tr> <td>Klammern B &gt; 9 × L &gt; 35 (14) - &gt; 45 (22) mm</td> <td>21   28   35</td> <td>nie</td> <td>Holz</td> </tr> <tr> <td>Tellerkopf- / Rückwandschrauben</td> <td>15   20   25</td> <td>-   20   25</td> <td>Holz</td> </tr> <tr> <td>Senkkopfschraube + conluto Halteteller</td> <td>Min. 5 × 50 Art.-Nr. 10016</td> <td>15   20   25</td> <td>-   16   20</td> <td>Holz / Metallprofil</td> </tr> <tr> <td>conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel</td> <td>Art.-Nr. 10.014</td> <td>vollflächig</td> <td>nie</td> <td>Putz / Mauerwerk</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: Befestigungsmittel müssen bündig oder max. 2 mm versenkt abschließen und gegen Korrosion geschützt sein. An Decken, Schrägen und generell bei der Verwendung von Klammern muss ein Randabstand von min. 1,5 cm eingehalten werden. Bei der Verschraubung mit Haltetellern an Wänden kann die Schraube in die Stoßfuge gesetzt werden.</p>	Befestigungsmittel	Befestigungspunkte pro Platte		Geeignet für		Wand	Decke			Achsabstand (cm) 62,5   41,6   31,25			Schnellbauschrauben	18   24   30	-   28   35	Holz / Metallprofil	Klammern B > 9 × L > 35 (14) - > 45 (22) mm	21   28   35	nie	Holz	Tellerkopf- / Rückwandschrauben	15   20   25	-   20   25	Holz	Senkkopfschraube + conluto Halteteller	Min. 5 × 50 Art.-Nr. 10016	15   20   25	-   16   20	Holz / Metallprofil	conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel	Art.-Nr. 10.014	vollflächig	nie	Putz / Mauerwerk
Befestigungsmittel	Befestigungspunkte pro Platte		Geeignet für																																
	Wand	Decke																																	
	Achsabstand (cm) 62,5   41,6   31,25																																		
Schnellbauschrauben	18   24   30	-   28   35	Holz / Metallprofil																																
Klammern B > 9 × L > 35 (14) - > 45 (22) mm	21   28   35	nie	Holz																																
Tellerkopf- / Rückwandschrauben	15   20   25	-   20   25	Holz																																
Senkkopfschraube + conluto Halteteller	Min. 5 × 50 Art.-Nr. 10016	15   20   25	-   16   20	Holz / Metallprofil																															
conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel	Art.-Nr. 10.014	vollflächig	nie	Putz / Mauerwerk																															

# HANF-LEHMBAUPLATTE LEICHT (LP) 14 mm und 22 mm



09.013	LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 14
09.014	LP (Typ A) – DIN 18948 – MHK I – 0,7 – 22

Armierungslage	Die fertig beplankten oder bekleideten Flächen können direkt verspachtelt werden. Für das beste Ergebnis im System werden Fugenspachtelung und Armierungslage mit dem conluto Lehm Klebe- und Armierungsmörtel (Art.-Nr. 10.014) ausgeführt. Zuerst werden alle Fugen, Schrauben und Halteteller mit dem Lehm Klebe- und Armierungsmörtel vorgespachtelt. Nach vollständiger Trocknung der Fugenspachtelung wird der Lehm Klebe- und Armierungsmörtel vollflächig mit einer Zahnkelle (8-12 mm) aufgezogen. In die frische Putzlage glättet man flächig das conluto Armierungsgewebe (Art.-Nr. 35.005) mit 10 cm Überlappung ein. Die Schichtstärke sollte 3-5 mm betragen, das Gewebe vollständig überdeckt und die Fläche anschließend ordentlich geglättet werden.
Oberflächenfinish	Nachdem die Armierungslage getrocknet ist, kann mit der Oberflächengestaltung begonnen werden. Klassisch mit conluto Lehm Feinputz (Art.-Nr. 10.013/1), conluto Kaseingrundierung (Art.-Nr. 00.990.5) und anschließend mit conluto Lehmfarbe oder Streichputz (Art.-Nr. 19.400.2 – 19.444.2) zweilagig gestrichen. Alternativ mit Lehm Edelputz in 18 Farben (Art.-Nr. 19.300-19.345), conluto Lehm Flächenspachtel Farbig (Art.-Nr. 00.991; 19.700-19.708) für Oberflächen bis Q4, oder der conluto Lehm-Glätte (Art.-Nr. 19.601 – 19.612). Arbeitsblatt Oberflächengestaltung beachten.