

DELTA®

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort.

DÖRKEN

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Optimaler Schutz vor Witterung und Korrosion.



Grund-, Zwischen- und Deckanstrich.
Gleichmäßiger Seidenglanz.

DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Hohe Abriebfestigkeit. Trocknet schnell.

- Seidenglänzendes Mischpolymerisat.
- Für die Innenseite von Dachrinnen als Grund-, Zwischen- und Deckanstrich verwendbar.
- Bietet einen optimalen Schutz vor Witterung und Korrosion.
- Haftet sehr gut auf Untergründen aus Zink, Hart-PVC und verzinkten Stahlflächen.
- Besitzt eine hohe Abriebfestigkeit.
- Trocknet schnell und ist unverseifbar. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen.

- Zeichnet sich auch bei mehrfacher Beschichtung durch einen gleichmäßigen Seidenglanz aus.
- Verarbeitungsfertig zum Streichen und Rollen. Nicht mischbar mit DELTA®-

DACHCOLOR (Beschichtung für Dachzubehörteile). Zur Verdünnung kein Testbenzin sondern nur Universalverdünnung, z. B. Verdünnung 488, verwenden.

Beschichtungsaufbau für die verschiedenen Untergründe

Untergrund	Vorbehandlung	Grundanstrich	Schlussanstrich
Zink, verzinkter Stahl	Ammoniak/Netz-mittelwäsche BFS-Merkblatt Nr. 5	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE
NE-Metall, Alu, Kupfer	Reinigen und schleifen	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE
Kunststoff, Hart-PVC, GFK, Polyester	Reinigen und schleifen	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE	DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE

Als Rostschutzanstrich auf gut entrostetem Stahluntergrund sind als Gesamtaufbau mindestens 3 – 4 Anstriche erforderlich.



Hinweise für die Verarbeitung.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt. DELTA®-ZINK-RINNEN-FARBE nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Dämpfe möglichst nicht einatmen und

Farbe nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Dichtstoffe und Dichtprofile enthalten oft ungeeignete Weichmacher, die beim Kontakt mit Anstrichfilmen zum Kleben neigen.

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Seidenglänzendes Mischpolymerisat
Eignung	Für die Dachrinnen-Innenseite
Farbton	RAL 7035 lichtgrau
Glanzgrad	Seidenglänzend, 25 bis 30 %/60°-Winkel
Dichte (20 °C)	ca. 1,13 g/ml
Viskosität	Leicht thixotrop
Ergiebigkeit	6 bis 10 m²/Liter
pro Anstrich	= ca. 50 – 70 ml/lfd. M.
Verarbeitungseigenschaften	Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Trocknungszeit (20 °C)	Staubtrocken: 40 – 60 Minuten Überstreichbar: 5 – 6 Stunden Durchgetrocknet: ca. 12 Stunden
Reinigung der Werkzeuge	Mit Universalverdünnung, z. B. Verdünnung 488 oder Nitro-Verdünnung
Kennzeichnung	GefStoffV: Entzündlich VbF: Entfällt
Verpackungsgrößen	0,75 l/2,5 l

