



LINZMEIER

Dämmen mit System

Dünn, leicht, sicher – der Hochleistungsdämmstoff für Dächer in Metallleichtbauweise

Industrie-Leichtdach

LINITHERM®
PAL FD



Erfüllt die QNG-Anforderungen an
Schadstoffvermeidung in Dämmstoffen.
„pure life“ ist eine Marke der ÜGPU.



Produkt gelistet im
Navigator

LINITHERM, der Hochleistungsdämmstoff – λ_D 0,022 W/(mK)

Erfüllt die Anforderungen an den
Brandschutz für das Industrieleichtdach
nach DIN 18234 Teil 1

Formstabil und dimensionsbeständig

Geringes Eigengewicht

Für Neubau und Sanierung

www.linzmeier.de

LINITHERM der Hochleistungsdämmstoff für das Industrieleichtdach



LINITHERM Dämmsysteme verbinden maximale Wärmedämmleistung bei minimaler Plattendicke mit hoher Druckfestigkeit, geringem Gewicht und guten brandschutztechnischen Eigenschaften

Beim Bau von Industrie- und Lagerhallen, Sport- und Messehallen sowie Büro und Verwaltungsgebäuden kommen immer öfter Konstruktionen in Stahlleichtbauweise zum Einsatz. Eine Entscheidung mit wirtschaftlichem Aspekt: Stahlprofildächer sind schnell zu realisieren und günstig bei den Herstellkosten. Dabei spielt auch die Wahl des Dämmstoffs eine wichtige Rolle. Bei der wirtschaftlichen Betrachtung ist aber nicht nur der Dämmstoffpreis, sondern die Gesamtkosten sind entscheidend.

Wirtschaftlich und zukunftssicher dämmen


LINITHERM besteht aus PU-Hartschaum, einem Polyurethan-Kunststoff mit allen Vorteilen für energieeffizientes Bauen. Seine unzähligen, kleinen Zellen sorgen dafür, dass Kälte und Hitze nur extrem langsam durchdringen kann. PU ist durch seine niedrige Wärmeleitfähigkeit und damit hoher Dämmleistung besonders wirksam bei geringsten Materialdicken. Daher ist es einfach, die gesetzlichen Höchstgrenzen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) einzuhalten – oder wirklich zukunftsorientiert zu dämmen.

Die Vorteile für Bauherren und Renovierer

- Niedrige Wärmeleitfähigkeit und damit hohe Dämmleistung
- Sinkende Heizkosten im Winter
- Weniger Energieverbrauch bei Klimaanlagen im Sommer
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geringes Eigengewicht - alte Unterkonstruktionen sind meist ausreichend
- Gute Druckfestigkeit
- Gute bauphysikalische Eigenschaften
- Eine lange Lebenszeit, die im Allgemeinen der Nutzungsdauer des Gebäudes entspricht
- Eine hervorragende Energiebilanz, da der Energieaufwand für die Herstellung von PU-Hartschaum sich in der Regel innerhalb einer Heizperiode amortisiert

Dämmstoffdicken bei gleicher Leistung im direkten Vergleich

U-Wert = 0,19 W/(m²K)



Schon 120 Millimeter PU-Hartschaum der WLS 023 erreichen einen U-Wert von 0,19 W/(m²K)*. Ein Dämmstoff der WLS 035 müsste bei gleicher Leistung 180 Millimeter dick sein. Aufgrund der extrem hohen Dämmwirkung von PU-Hartschaum ergibt sich so ein schlanker Dachaufbau.

* Wärmeübergangswiderstände $R_{si} = 0,1 \text{ [m}^2\text{K/W]}$ und $R_{se} = 0,04 \text{ [m}^2\text{K/W]}$ sind im U-Wert berücksichtigt

Dünnerne Dämmschichten haben zahlreiche konstruktive Vorteile: z. B. sind die Anschlusshöhen an Dachrändern geringer, Lichtkuppelflansche können niedriger ausgeführt werden. Vor allem im Bestand zeigt PU-Hartschaum hier seine Überlegenheit.



Brandschutz – geprüft und zugelassen

Brandschutztechnische Eigenschaften spielen bei der Planung und Ausführung von Industriedächern eine wichtige Rolle. Der Dachaufbau ist hierbei als System zu betrachten. Die Brandeigenschaften der einzelnen Funktionsschichten lassen nur sehr bedingt Rückschluss auf das Brandverhalten des gesamten Daches zu. Im Brandfall kommt es auf das Zusammenwirken der unterschiedlichen Baustoffe an. In Brandversuchen nach DIN 18234-1 zeigten PU-Dämmstoffe ein sehr günstiges Brandverhalten. PU ist flammwidrig, widersteht den hohen Temperaturen für längere Zeit und behält dabei seine wärmedämmenden Eigenschaften. Er tropft im Brandfall nicht brennend ab, glimmt und schmilzt nicht. Dadurch wird die Gefahr des Durchbrandes und damit einer Ausbreitung des Brandes stark herabgesetzt.

LINITHERM PAL FD
erfüllen die Anforderungen
an den Brandschutz für das
Industrieleichtdach nach
DIN 18234 Teil 1/2



Nachhaltig Dämmen

Darüber hinaus zeichnet sich PU-Hartschaum durch Dauerhaftigkeit, Dimensions- und Temperaturbeständigkeit aus. Seine positiven Eigenschaften bleiben immer gleich wirksam, solange das Gebäude steht (50 Jahre und mehr). Ohne Instandhaltung und Folgekosten. Dämmen mit PU sorgt außerdem für eine hervorragende Energiebilanz, da der Energieaufwand für die Herstellung sich in der Regel innerhalb einer Heizperiode amortisiert. Produktionsabfälle und saubere Abfälle beim Rückbau können wiederverwendet oder recycelt werden.

Homogene Wärmedämmsschicht

Der Kern aus PU-Hartschaum ist beidseitig mit Alufolie kaschiert. Die Kanten der LINITHERM Dämmelemente für Industrieleichtdächer sind umlaufend als Stufenfalte ausgebildet. So wird die Verlegung einfach und sicher, eine perfekte homogene Dämmschicht gewährleistet.

Gute Druckfestigkeit


LINITHERM Dämmstoffe sind sehr druckfest. Auch bei wiederholten Druckbeanspruchungen bilden sich keine Dellen.




LINITHERM® PAL FD – die leichte Dämmung für Leichtdächer

Mit einem Raumgewicht von ca. 33 kg/m³ sind die Dämmelemente extrem leicht. Durch die geringe Eigenlast sind die Unterkonstruktionen bei älteren Gebäuden meist ausreichend. Bei Neubauten kann die Tragkonstruktion schlanker dimensioniert werden. Auch großformatige Dämmplatten (2440 × 1200 mm) werden mit geringem Kraftaufwand verlegt. Sie können mit handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen maßgenau zugeschnitten und verschraubt werden. Das reduziert die Einbaukosten.

Aufbauskizze Industrieleichtdach



Dachabdichtung
LINITHERM Flachdachdämmung
Industrieleichtdach
Dampfsperre
Metallprofilblechdach



Verlegehinweis:
Die Dämmplatten sollten mit mindestens 6 Befestigungselementen je Platte angebracht werden. (Vgl. [Verlegeanleitung Flachdach](#)).
Die Befestigung der Kunststoff-Dachbahn erfolgt entsprechend der Herstellerangabe für das jeweilige Abdichtungssystem.



LINITHERM PAL FD


PH 21501000

| | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Dämmkern | PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh, beidseitig mit Alufolie, einseitig blendarm | | | |
| Kantenverbindung | Ringsum Stufenfalte | | | |
| Außenmaß | 2440 × 1200 mm (= Berechnungsmaß) (Deckmaß mit Stufenfalte 2 cm kleiner) | | | |

| Dicke mm gesamt | Paletteninhalt Stück | PU λ _D W/(mK) n. DIN EN 13165 | PU λ _B W/(mK) n. DIN 4108-4 | U-Wert** [W/(m ² K)] |
|-----------------|----------------------|---|---|---------------------------------|
| 80 | 30 | 87,8 | 0,022 | 0,28 |
| 100 | 24 | 70,3 | 0,022 | 0,22 |
| 120 | 20 | 58,6 | 0,022 | 0,19 |
| 140 | 17 | 49,8 | 0,022 | 0,16 |
| 160 | 15 | 43,9 | 0,022 | 0,14 |
| 180 *LZ | 13 | 38,1 | 0,022 | 0,13 |
| 200 *LZ | 12 | 35,1 | 0,022 | 0,11 |

Weitere Dicken auf Anfrage.

Zubehör



LINITHERM PUR Keil Attika-Keil (Trapezkeil) PH 21509010

| Dämmkern | PU-Hartschaum n. DIN EN 13165, Brandverhalten Klasse E n. DIN EN 13501-1, B2 n. DIN 4102-1, Anwendungstyp DAA dh | | | |
|--------------|--|---|---|--|
| Format | Länge 1200 mm | | | |
| Abmessung mm | Paketinhalt Stück | PU λ _D W/(mK) n. DIN EN 13165 | PU λ _B W/(mK) n. DIN 4108-4 | |
| 50 × 50 | 100 | 0,028 | 0,029 | |
| 80 × 80 | 72 | 0,028 | 0,029 | |
| 100 × 100 | 50 | 0,028 | 0,029 | |

Vollkeile bzw. weitere Abmessungen auf Anfrage / Lieferung jeweils ganze Pakete.



LINITHERM PE Dampfbremse 220 PH 21509020

| Dampfbremse aus PE nach DIN EN 13984, geeignet für Neubau und Sanierung, s _d -Wert 220 m ± 10, brandlastarm, Brandklasse E, Masse 210 g/m ² ± 10, Farbe grau | Breite/m | Länge/m | Größe/Rolle m ² |
|--|----------|---------|----------------------------|
| | 4 | 25 | 100 |

* LZ Diese Produkte haben gegebenenfalls längere Lieferzeiten
** U-Wert unter Berücksichtigung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4 und der Wärmeübergangswiderstände R_{si} = 0,1 [m²K/W] und R_{se} = 0,04 [m²K/W]. Objektspezifische Besonderheiten z. B. nach DIN EN ISO 6946 sind nicht berücksichtigt.

LINZMEIER
Dämmen mit System

Linzmeier Bauelemente GmbH
Industriestraße 21
88499 Riedlingen
Tel.: +49 (0) 73 71 18 06-0

Linzmeier Bauelemente GmbH
Schortentalstraße 24
07613 Königshofen/Thüringen
Tel.: +49 (0) 3 66 91 7 22-0

Info@Linzmeier.de
www.Linzmeier.de

QR-Code: Link zur Verlegeanleitung

QR-Code: Link zum Technischen Datenblatt

