



OPUS1 Fenster- und Türen Lasur

Blockfester Schutzanstrich



Produktbeschreibung

Beschreibung	Hochwertige Acryl-Mittelschichtlasur für perfekten Schutz auch von Fenstern und Türen mit bis zu 8 Jahren Wetterschutz
Verwendungszweck	Innen und außen. Für Neu- und Erneuerungsanstriche, z. B. maßhaltige, begrenzt maß haltige und nicht maßhaltige Holzbauteile wie z. B. Fenster, Türen, Balkonumrandungen, Holz verkleidungen und Möbel im Innenbereich usw.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Guter Nässe- und UV-Schutz■ Blockfest■ Tropftgehemmt■ Dringt tief ein■ Hohe Wetterbeständigkeit■ Wasserverdünntbar■ Geruchsarm■ Umweltschonend, weil schadstoffarm■ Atmungsaktiv
Verpackung/Gebindegrößen	0,75 Liter und 2,5 Liter
Farbtöne	10 Farbtöne
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und Kindersicher aufbewahren
Hinweis	Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden. Farbtonabweichungen zum Originalfarbton sind drucktechnisch bedingt.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchte darf nicht über 12 % liegen. Durch Witterungseinflüsse gefährdetes Holz im Außenbereich mit OPUS1 Acryl Holzgrundierung vorbehandeln. Eventuell auftretende Holzinhaltsstoffe wie Harze entfernen. Altes unbehandeltes oder vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und säubern. Beschichtetes Holz anschleifen und säubern.
Auftragsverfahren	Die Lasur ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Für eine perfekte Oberfläche empfehlen wir einen Voranstrich mit OPUS1 Fenster- und Türenlasur. Nach Trocknung ein bis zwei Deckanstriche auftragen.
	Hinweis UV-Schutz: Wegen des fehlenden UV-Schutzes ist Farblos als Alleinanstrich auf rohem Holz im Außenbereich nicht geeignet. Beim Aufhellen von Farbtönen darf der Anteil an Farblos, wegen des dadurch reduzierten UV-Schutzes, 10 % nicht übersteigen.
	Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Acryl-Lasuren. Um sichtbare Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen gleichmäßig im Kreuzgang – nass-in-nass – in einem Arbeitsgang streichen.
Verbrauch	ca. 90 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 6 Stunden



www.blauer-engel.de/uz12a

Technisches Merkblatt

Trocknung/Trockenzeit Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Trocknung bei + 20° C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verzögern sich die Trockenzeiten.

Werkzeugreinigung Mit Wasser und Seife

Hinweis Für 8 Jahre Wetterschutz ist eine TI-gerechte Verarbeitung einzuhalten.

Hinweise

Reinigung und Pflege Mit Wasser und Seife

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombiilter A2/P2 und Schutzbrille verwenden.

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altackle abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/f): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 50 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke BSW20

Deklaration der Inhaltsstoffe Bindemittel (Acrylharz-Dispersion), Buntpigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon).

KundenServiceCenter Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Farbtonübersicht:

	Eurobaustoff	
	Acryl Fenster- und Türen Lasur	
Gebindegröße	0,75 lt.	2,5 lt.
Weiss	x	x
Buche	x	x
Anthrazit	x	x
Kiefer	x	x
Eiche hell	x	x
Teak	x	x
Nussbaum	x	x
Palisander	x	x
Hellgrau	x	x
Farblos	x	x

Technisches Merkblatt OPUS1 Fenster- und Türen Lasur · Stand: August 2020

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.