



- Verputzbarer, handlicher Holzfaserdämmblock für die schnelle und zeitgemäße Modernisierung von Mauerwerk und für den Neubau mit Massivholzwänden.
- WDVS-Zulassung PAVACASA für Mauerwerk und Massivholzuntergrund.
- Hohe Wärmespeicherfähigkeit des stabilen Dämmblocks minimiert den Algen- und Pilzbefall der Putzoberfläche.

Artikel [Nr.]	Dicke [mm]	Kante	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Palette [Stück]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Rohdichte [kg/m ³]	λ [W/(mK)]	Preis/m ² + MwSt.
00107701	120	A	600 x 400	600 x 400	15,60	54	12,96	202	130	0,042	33,10 €
00107702	140	A	600 x 400	600 x 400	18,20	48	11,52	210	130	0,042	38,60 €
00107703	160	A	600 x 400	600 x 400	20,80	42	10,08	210	130	0,042	44,10 €
00107704	180	A	600 x 400	600 x 400	23,40	36	8,64	202	130	0,042	49,60 €
00107705	200	A	600 x 400	600 x 400	26,00	30	7,20	187	130	0,042	55,15 €
00108508	220	A	600 x 400	600 x 400	28,60	30	7,20	206	130	0,042	60,67 €
00116151	240	A	600 x 400	600 x 400	31,20	24	5,76	180	130	0,042	66,18 €

A = stumpfe Kante umlaufend

 **Palettenformat/LKW Ladung**
1200 x 1200 x 1240 mm/44 Paletten



PAVACASA für Holzuntergrund Nr. Z-33.47-1502
PAVACASA für Mauerwerk mineralisch Z-33.47-1592
Franken Maxit für Mauerwerk mineralisch Z-33.43-1488

Technische Werte	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0,040
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]	0,042
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Baustoffklasse (DIN 4102-1)	B2
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	70
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	10
Abfallschlüssel nach AVV	030105; 170201
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN 13171-T5-DS(70,-)2- CS(10Y)70-TR10-WS1,0-MU3-AF;50
Produktnorm	DIN EN 13171:2017-11
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)	
PAVACASA WDVS Holzuntergrund	Z-33.47-1502
PAVACASA WDVS Mauerwerk mineralisch ¹	Z-33.47-1592
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)	
DAD-dm, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WAP-zh, WH, WI-zg, WTR	
KEYMARK Zertifikat-Nr.	036-03.206
Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de	

Einsatzbereich	
PAVAWALL-BLOC als Putzträger-Dämmplatte (WDVS)	Zwei Monate frei bewitterbar. Handlicher Dämmblock für die Modernisierung von solidem Mauerwerk oder den Massivholz-Neubau.
... auf Holzuntergrund Wand:	Geeignet für den einlagigen Aufbau auf Massivholzuntergrund. Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Breitrückenklemmen (bis zu einer Dicke von 120 mm) oder mit PAVACASA-Befestigungsschrauben. Diffusionsoffene Putzträgerplatte für Wärmedämmverbundsysteme mit PAVACASA Zulassung Nr. Z-33.47-1502.
... auf Mauerwerk (mineralisch) Wand:	Für den einlagigen Aufbau auf sämtlichen Mauerwerken. Er eignet sich bestens für die Modernisierung sowie für den Neubau. Die Befestigung erfolgt mit Verklebung (Punkt-Wulst-Verfahren oder vollflächig) und Verdübelung mit PAVACASA Befestigungsdübeln. Diffusionsoffene Putzträgerplatte für Wärmedämmverbundsysteme mit PAVACASA Zulassung Nr. Z-33.47-1592.

Lagerung/Entsorgung	
	Auf die Standsicherheit der Palettenstapel achten. Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.
	Entsorgung: Abholung der Holzfaser-Dämmstoffreste direkt von der Baustelle – www.ecoservice24.com

PAVACASA-Systemzubehör für WDVS

Systemkonformes Zubehör für WDVS, wie Befestigungsschrauben und -Dübel, Montage- und Sockelprofile, Fugenfüller und Fugendichtband finden Sie ab Seite 48.

¹ Dicke 120-200 mm.