



## Betofix NBM

### - Betonhaut -

Nachbehandlungsmittel für Beton

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	24	2
Größe / Menge	<b>30 kg</b>	<b>200 kg</b>
Gebinde-Typ	Kanister K	Fass
Gebinde-Schlüssel	30	69
Art.-Nr.		
1230	■	■
200 kg Fass auf Anfrage		

Verbrauch	Ca. 150 ml/m <sup>2</sup>
-----------	---------------------------



### Anwendungsbereiche



- Nachbehandlungsmittel für den allgemeinen Betonbau und Beton für Verkehrsbauwerke
- Für die Anwendungsfälle VM und BM in Anlehnung an die TL NBM-StB 09

### Eigenschaften



- Sperrkoeffizient  $S_M \geq 85\%$
- SRT-Wert (Griffigkeit)  $\geq 50$  Skalenteile
- Gebrauchsfertige Emulsion
- Lösemittelfrei
- Spritzbar
- Bildet einen Sperrfilm auf der Oberfläche

### Produktkenndaten


Dichte (20 °C)	1,00 g/cm <sup>3</sup>
Sperrkoeffizient $S_M$	92 %
SRT-Wert (Griffigkeit)	64 Skalenteile
Konsistenz	Flüssig
pH-Wert	Ca. 9
Farbe	Weißlich

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.

### Zertifikate

- **Prüfbericht Sperrwirkung gemäß TL NBM-StB 09**
- **Prüfbericht Griffigkeit gemäß TL NBM-StB 09**

### Verarbeitung



#### ■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Material in zweifachem Arbeitsgang gleichmäßig auftragen.



## Verarbeitungshinweise

Materialauftrag erfolgt auf die mattfeuchte Betonoberfläche.

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.

Produktspezifisch bedingt kann es zu gelartigen Ablagerungen und Klümpchenbildung im Gebinde kommen.

Derartige Ablagerungen haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes. Wir empfehlen in diesem Fall das Material vor der Verarbeitung in ein separates Gefäß umzutopfen und kurz mit einem Rührgerät aufzumischen.

## Anwendungsbeispiele

Anwendungsfälle VM und BM in Anlehnung an die TL NBM-StB 09	Zeitpunkt des Aufbringens
	mattfeucht
	M
Beton für Verkehrsflächen (Straßenbeton mit Griffigkeitsanforderungen an die Oberfläche)	V VM
Allgemeiner Betonbau (Beton für nicht befahrene Bauteile ohne Griffigkeitsanforderungen)	B BM

## Hinweise

Nicht zur Zwischenachbehandlung geeignet.

Materialrückstände auf der Betonoberfläche vor Aufbringen von Anstrichen oder Beschichtungen rückstandslos entfernen.

Aktuelle Regelwerke und gesetzliche Vorgaben sind zu berücksichtigen und Abweichungen von diesen gesondert zu vereinbaren.

Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.

## Arbeitsgeräte / Reinigung




Airlessgeräte, Niederdruckspritzgerät  
Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

### Remmers Werkzeuge

- **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**

## Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 6 Monate.

## Sicherheit / Regularien

Nähre Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## Persönliche Schutzausrüstung

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich. Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

## GISCODE

NBM10

## Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich

schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.