



Vorspritzmörtel schnell

- SP Prep rapid -

Schnell abbindender Vorspritzmörtel

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. pro Palette
	30
	VPE
	30 kg
	Gebinde-Typ
	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel
	30
	Art.-Nr.
grau	0406 ■

Verbrauch Volldeckend 4 - 6 kg/m²



Anwendungsbereiche



- Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze
- Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes

Eigenschaften

- Hohe Untergrundhaftung
- Schnell abbindend
- Bereits nach 90 min. überarbeitbar.
- Hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA)

Produktkenndaten

Schüttdichte	Ca. 1,7 kg/dm ³
Wasseranspruch	5,5 l / 30 kg
Wassereindringtiefe	Nach 1 h > 5 mm
Brandverhalten	Klasse A1
Druckfestigkeit (28 d)	CS IV (i.M. 9,0 N/mm ²)
Farbton	Grau

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



Mögliche Systemprodukte


- SP Levell (0401)
- Sanierputz altweiß (0402)
- Sanierputz Universal HS (0416)
- Sanierputz schnell WD (0417)
- Haftfest (0220)

Arbeitsvorbereitung

- Anforderungen an den Untergrund
Tragfähig, sauber und staubfrei.

- Vorbereitungen
Untergrund mattfeucht vornässen.


Zubereitung



- Anmischung

Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.
Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen, bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.

Verarbeitung



- Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C
Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

- Verarbeitungszeit (+20 °C)

Ca. 10 Minuten

Saugende Untergründe

Produkt als Haftbrücke netzförmig (Deckungsfläche 50-70 %) mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.

Innenabdichtung und schwach saugende Untergründe

Produkt volldeckend (100 %) mit max. 5 mm Schichtdicke aufbringen.

Haftvermögen auf glatten und dichten Oberflächen mit Haftfest (0220) verbessern.

Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.
Material nicht zum Ausgleich von Unebenheiten einsetzen!
Putzauftrag nach 90 Minuten.

Hinweise

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.
Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!
Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.
Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.
Stets Probefläche(n) anlegen!
Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.




**Arbeitsgeräte /
Reinigung**



Mischwerkzeug, Kelle, Stahlbesen, Putzleier, Trichterpistole.

Arbeitsgeräte in frischem Zustand mit Wasser reinigen.

Lagerung / Haltbarkeit



Trocken, in ungeöffneten Gebinden, ca. 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

ZP1

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

CE-Kennzeichnung



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

07

GBI P 54-1

EN 998-1: 2010-12

0406

Mörtel nach Eignungsprüfung, ohne besondere Eigenschaften.

Brandverhalten:

Klasse A1

Haftzugfestigkeit:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)

Wasseraufnahme:

W0

Wasserdampfdurchlässigkeit:

$\mu \leq 18$

Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,dry}$):

$\leq 0,83 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für $P = 50\%$, $\leq 0,93 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für $P = 90\%$

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand):

Beständig, bei Verwendung gemäß TM

Gefährliche Substanzen:

NPD



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.