



# Historic Verfüllmörtel

## - BSP Historic -

Gut fließfähiger, mineralischer Füll- und Injektionsmörtel

Farbton	Verfügbarkeit
	Anz. je Palette
	30
	VPE
	30 kg
	Gebinde-Typ
	Papiersack
	Gebinde-Schlüssel
	30
	Art.-Nr.
grau (Eigenfarbe)	0548

**Verbrauch** Ca. 1,2 - 1,6 kg/l Hohlraum



**Anwendungsbereiche**

- Ausfüllen und Verpressen von Fugen, kleinen Hohlräumen, Rissen von 2 – 10 mm
- Ertüchtigen von lockeren Mörtelfüllungen im Mauerwerk



**Eigenschaften**

- Gute Fließeigenschaften

Produktkenndaten	Biegezugfestigkeit (28 d)	Ca. 0,6 N/mm <sup>2</sup>
	Druckfestigkeit	Ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup>
	Dyn. E-Modul	Ca. 3500 N/mm <sup>2</sup>
	Erstarrungsbeginn (20 °C)	> 4 Stunden
	Erstarrungsende (20 °C)	> 6 Stunden
	Frischmörtelrohdichte	Ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
	Größtkorn	< 0,5 mm
	Haftzugfestigkeit (28 d)	Ca. 0,21 N/mm <sup>2</sup>

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.




## Arbeitsvorbereitung

- **Anforderungen an den Untergrund**  
Tragfähig, sauber und staubfrei.

- **Vorbereitungen**  
Untergrund mattfeucht vornässen.

## Zubereitung



- **Anmischung**

Wasser in ein sauberes Gefäß vorlegen und Trockenmörtel zugeben.  
Mittels Mischwerkzeug ca. 3 Minuten intensiv und homogen, bis zur Erreichung einer verarbeitungsgerechten Konsistenz anmischen.

## Verarbeitung



- **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C

Niedrige Temperaturen verlängern, hohe Temperaturen verkürzen die Verarbeitungs- und Erhärtungszeit.

- **Verarbeitungszeit (+20 °C)**

Ca. 2 Stunden

Drucklos über Trichter.

Beim drucklosen Ausfüllen von Hohlräumen Mörtel über Trichter zugeben.

## Verarbeitungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitbar gemacht werden.

Frische Mörtelflächen mind. 4 Tage vor zu schneller Austrocknung, Frost und Regen schützen.

Haarrisse/Schwindrisse sind unbedenklich und nicht zu bemängeln, da sie die Eigenschaften nicht beeinträchtigen.

## Hinweise

Anmachwasser muss Trinkwasserqualität haben.

Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.

Nicht bei gipshaltigen Untergründen einsetzen!

Chromatarm gemäß RL 2003/53/EG.

Produktkenndaten wurden unter Laborbedingungen bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit ermittelt.

## Arbeitsgeräte / Reinigung




Mischwerkzeug, Kelle, Fülltrichter bzw. Einfüllhilfe  
Geeignete Maschinentechnik

Arbeitsgeräte im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

## Lagerung / Haltbarkeit

Trocken, in ungeöffneten Gebinden, ca. 12 Monate.





**Sicherheit / Regularien**

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**GISCODE**

ZP1

**Entsorgungshinweis**

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.