



## Color Sil [basic]

### - Fassadenfarbe -

Fassadenfarbe mit mineralischem Charakter

Farbton	Verfügbarkeit		
	Anz. je Palette	48	32
	VPE	5 l	12,5 l
	Gebinde-Typ	Eimer K	Eimer K
	Gebinde-Schlüssel	05	13
	Art.-Nr.		
weiß	2930	■	■
Sonderfarbtöne	2931	■	■
Nur nach Rücksprache einstellbar - keine intensiven Farbtöne möglich			

#### Verbrauch



Ca. 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup> je Arbeitsgang

2 Arbeitsgänge erforderlich.

Verbrauch kann je nach Oberflächenbeschaffenheit schwanken.

Genaugen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

#### Anwendungsbereiche



- Poröse, mineralische Baustoffe im Außenbereich
- Mineralische Untergründe PII und PIII
- Tragfähige Silikat-, Silicon- und matte Dispersionsanstriche
- Kunstrarzputze

#### Eigenschaften



- Wasserabweisend  $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{-0,5})$
- Wasserdampfdiffusionsfähig  $s_d \leq 0,17 \text{ m}$
- Spannungsarm
- Matt, mineralischer Charakter

#### Produktkenndaten

##### ■ Im Anlieferungszustand

Bindemittel	Hochwertiges Reinacrylat
Dichte (20 °C)	1,55 g/cm <sup>3</sup>
Viskosität	4000 mPa·s
Pigmente	Lichtechte, alkalibeständige Oxidpigmente bzw. Titandioxid
pH-Wert	Ca. 8,5



■ Im ausreagierten Zustand

Wasserdampfdurchlässigkeit  $s_d \leq 0,17 \text{ m}$   
(DIN 52615)

Wasseraufnahmekoeffizient  $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$   
(DIN 52617)

Farbton Weiß

Glanzgrad Matt, mineralischer Charakter

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche  
Produktspezifikationen zu verstehen.

Mögliche  
Systemprodukte

- [Grundierung SV \(6438\)](#)
- [Imprägniergrund \(0642\)](#)
- [Primer Hydro HF \(0725\)](#)
- [Remmers Reinigungsprodukte](#)

Arbeitsvorbereitung


■ Anforderungen an den Untergrund

Tragfähig, trocken, sauber, staub- und rissfrei.  
Frei von bauschädlichen Salzen.

■ Vorbereitungen

Tragfähige, mineralische Untergründe mit Imprägniergrund grundieren.  
Sandende, fest anhaftende Untergründe mit Grundierung SV oder Hydro-Tiefengrund  
grundieren.

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C

Material gut aufrühren.  
Fläche mit geeignetem Werkzeug beschichten.  
Material je nach Untergrundbeschaffenheit in 2 Arbeitsgängen applizieren.  
Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen mind. 6 Stunden.

Verarbeitungshinweise

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen,  
durch geeignete Maßnahmen schützen.  
Zusammenhängende Flächen nur mit Material gleicher Chargennummer verarbeiten.  
Intensive Farbtöne z. B. gelb, rot usw. können aufgrund der Pigmente ein geringeres  
Deckvermögen aufweisen. Bei Bedarf weitere Schicht applizieren.  
Frisch behandelte Flächen vor Schlagregen, Wind, Sonneneinstrahlung und  
Tauwasserbildung schützen.

Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.  
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.  
Stets Probefläche(n) anlegen!

Arbeitsgeräte /  
Reinigung


Pinsel, Flächenstreicher, Lammfellroller und Airless-Spritzgerät



Arbeitsgeräte und Verschmutzungen in frischem Zustand mit Wasser reinigen.



**Lagerung / Haltbarkeit**



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 12 Monate.

**Sicherheit / Regularien**

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Persönliche Schutzausrüstung**

Bei Spritzverarbeitung Atemschutzgerät Partikelfilter P2 und Schutzbrille erforderlich.  
Geeignete Schutzhandschuhe und -kleidung tragen.

**GISCODE**

BSW20

**Entsorgungshinweis**

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht in den Ausguss leeren.

**VOC gem. Decopaint-Richtlinie (2004/42/EG)**

EU Grenzwert für das Produkt (Kat A/c) max. 40 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 40 g/l.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.