

# Skamol Lime Mortar

	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
<b>Mischungsverhältnis</b>		
Löschkalk	35	kg
Hydraulischer Kalk (NHL)	65	kg
Quarzsand	499	kg
Naturlatex	<1	%
<b>Eigenschaften</b>		
Chloridgehalt	<0,1	%
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	0,90	W/mK
Frostbeständigkeit (Frost-Tau-Wechsel)	MX1 bis MX 4	
<b>Allgemein</b>		
Sackinhalt	20	kg
Verbrauch, 7 mm (pro Sack)	2,5	m <sup>2</sup>
Lagerzeit	24	Monate
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +25	°C
Offene Zeit bei +20 °C	60	Minuten
Wasserbedarf (pro Sack)	4,5	l
Klassifizierung Brandverhalten (EN 13501–1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren)	3824.50.90	
Farbe	Naturweiß	



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Revisionsnummer: 25.9.2023

## Skamol DACH

Oben Hauptstraße 7, 22335 Hamburg, Deutschland  
Tel.: +49 1609 0353473

[www.skamol.com](http://www.skamol.com)

