

## Produktbeschreibung

EFITHERM ist eine einkomponentige Ausgleichsschüttung bestehend aus Vermiculit, der im Wärmeverfahren expandiert und mit Spezialbitumen umhüllt wird. EFITHERM dient zum Verfüllen von Spalten, zum Ausgleich von kleinflächigen Unebenheiten, zum Anformen von Keilen, zur Verbesserung der Flächenentwässerung und als Gefälleschüttung in kleinflächigen Teilbereichen.



## Lieferform

50 Liter Sackware (ca. 6 kg unverdichtete Abfüllmenge), 50 Säcke je Palette.

## Einsatzgebiet

Verfüllen von Spalten, Ausgleich von kleinflächigen Unebenheiten, Anformen von Keilen zur Verbesserung der Flächenentwässerung, Gefälleschüttung in kleinflächigen Teilbereichen.

## Verarbeitung

Die einkomponentige Ausgleichsschüttung ist sofort gebrauchsfertig und wird ohne Zugabe von Klebe- oder sonstigen Hilfsmitteln unmittelbar aus dem Sack heraus verarbeitet. Die Schüttung ist um etwa 1/3 mit einem Stampfer trocken zu verdichten. Zur Verbesserung der Haftung auf dem Untergrund ist dieser ggf. mit SOPREMA Peb/Quick vorzubehandeln. Bei mehr als 6 cm Schüttthöhe ist lagenweise zu verdichten. Beim kleinflächigen Einsatz können Dämmstoffplatten ohne Wartezeit mit geeigneten Klebern appliziert oder mechanisch befestigt werden. Dachabdichtungsbahnen können im Gießverfahren mit Heißbitumen, Schweißbahnen im Flämmverfahren verlegt werden.

Hinweis: bei flächiger Anwendung von EFITHERM (in Teilbereichen größer 2 m<sup>2</sup>) ist die Verwendbarkeit vorab mit der SOPREMA-Anwendungstechnik abzustimmen.

Verbrauch: bei ca. 33% Verdichtung: 180 kg/m<sup>3</sup> (ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup> und pro cm Einbauhöhe). Sackinhalt entsprechend ausreichend für ca. 3 bis 3,5 cm Einbauhöhe pro m<sup>2</sup>.

Reinigung: Lösungsmittel für Bitumen  
Werkzeuge:

## Technische Eigenschaften

Wärmeleitfähigkeit: ca. 0,07 W/(m·K)

Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-4

Spezifisches Gewicht: 120 kg/m<sup>3</sup>

## Vorteile

Sofort gebrauchsfertig; kein Anmischen; einfache, schnelle und sichere Verarbeitung; trocken verdichtbar; keine Abluftzeiten erforderlich; Restmengen können weiter verwendet werden.

## Systemzubehör

EFYOS blue S, A oder M

EFYOS blue smart S

EFYOS Gefälle

EFYOS Dachreiter

EFYOS Dämmstoffkeile

EFIFOAM (Dämmstoffklebschaum)

## Lagerung, Transport & Haltbarkeit

Lagerung: kühler, trockener und belüfteter Raum

Transport: auf Palette

Haltbarkeit: 12 Monate in ursprünglicher Lieferform

## Entsorgung

Kann nach der gültigen Fassung der Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi) und gem. Europäischem Abfallkatalog (EAK) mit Code 17 03 02 (Bitumengemische) entsorgt werden.

## Qualitätssicherung

Wir sichern eine zufriedenstellende Qualität durch ein zertifiziertes QM-System nach DIN EN ISO 9001 und einer werkseigenen Qualitätskontrolle.