

Das SOPREMA EriKa Anschlussband wird zur systemgerechten Verklebung von Kopfstößen, Anschlüssen und Übergängen der SOPREMA EriKa verwendet. Das EriKa Anschlussband ist dank seiner guten Haftungseigenschaften auch bestens für Anschlüsse an entsprechend vorgestrichene Putzflächen und Mauersperrbahnen geeignet.



Lieferform/ Artikelnummer 00284730

Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)	kg/m ²	kg/Rolle
15,00	0,20	1,5	1,5	4,5

Eigenschaften

- oberseitig HDPE Trägerfolie
- unterseitig hochwertige Polymerbitumen-Klebmasse
- vollflächig kaltselbstklebend

Einsatzgebiet

Das EriKa Anschlussband ist ein kaltselbstklebendes Polymerbitumen-Dichtungsband mit oberseitiger HDPE-Folie für die Ausbildung von Kopfstoßüberdeckungen oder Anschlussbereichen in Verbindung mit der EriKa Polymerbitumen-Sperrbahn.

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, eben, fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen oder anderen trennenden Substanzen und für eine Verklebung des EriKa-Anschlussbandes geeignet sein. Das kaltselbstklebende EriKa Anschlussband wird durch Abziehen der unterseitigen Trennfolie, bei gleichzeitigem Aus- bzw. Abrollen, auf den Untergrund aufgeklebt.

Für Verklebungen auf Beton, Mauerwerk oder Putz ist der Untergrund mit AQUADERE Stick zu grundieren. Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. + 5°C betragen.

Zur Verbesserung der Klebkraft bei geringen Temperaturen sollte das Band im Vorfeld temperiert gelagert und/oder die Unterseite des Bandes mittels Heißluftfön thermisch aktiviert werden.

Lagerung, Transport und Haltbarkeit

Stehend, kühl (+ 5 bis + 30°C) und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Verarbeitung sollte 12 Monate ab Lieferdatum der Ware erfolgt sein. In der kalten Jahreszeit sind die Bahnen vor der Verarbeitung vortemperiert (Raumtemperatur) zu lagern und erst kurz vor der Verarbeitung aus dem temperierten Lager direkt zur Einbaustelle zu bringen und einzubauen.

Entsorgung

Die Entsorgung restentleerter Gebinde und Verpackungen erfolgt gemäß Interzero. Die derzeit gültigen Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Technische Kennzahlen

Eigenschaften		Prüfverfahren DIN EN	Einheiten	Produkteigenschaften ^{1,2}
Sichtbare Mängel		1850-1	-	bestanden
Länge		1848-1	m	15,00
Breite		1848-1	m	0,20
Kaltbiegeverhalten		1109	°C	-30
Dicke		1849-1	mm	≥1,50
Zugverhalten:				
maximale Zugkraft		12 311-1	N/50 mm	≥215 / 220
Zugverhalten:				
Dehnung		12 311-1	%	≥300 / 230

¹ Prüfergebnisse der labortechnischen Untersuchung
Die angegebenen Werte sind statistisch ermittelt und können Toleranzen aufweisen.

² Beim Umgang mit der offenen Flamme sind die Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft bei der Verarbeitung zu beachten.
GISCODE: Keine Lösemittel, keine GISCODES, keine Gefahrgüter, keine H- bzw. P-Sätze, frei von Schwermetallen

Alle Angaben in diesem Dokument sind ausschließlich produktbezogen. Vorschläge im Zusammenhang mit der Verwendung und Verarbeitung des Produkts sind unverbindliche Empfehlungen des Herstellers für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Die Frage der Geeignetheit eines spezifischen Produkts für ein konkretes Objekt, sowie die Art und Weise der objektbezogenen Verarbeitung bedürfen einer sorgfältigen Prüfung durch den Planer und Verarbeiter. Jede Haftung für die Anwendbarkeit der Angaben auf ein konkretes Objekt ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruht.

Dieses Datenblatt bezieht sich auf ein spezifisches, für den deutschen Markt hergestelltes Produkt. Alle Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf die Verwendung des Produkts in Deutschland und sind nur dort gültig. Bitte beachten Sie, dass die Angaben von den Vorschriften, Normen und Regelwerken anderer Länder abweichen können.