

SOPRADERE Quick ist ein schnelltrocknender Voranstrich auf Basis von Bitumen, Lösemitteln und haftverbessernden Zusätzen.



\*

**Einsatzgebiet**

SOPRADERE wird als Bitumenvoranstrich nach den Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen (abc der Bitumenbahnen vdd e.V.), Flachdachrichtlinien (ZvdH e.V.) und DIN 18531 ff. auf mineralischen Untergründen, Metall, Bitumenbahnen und anderen bitumen- und lösemittelbeständigen Untergründen verwendet, um eine zuverlässige Haftung bei der Verklebung oder Verschweißung von Bitumenbahnen, zu erzielen. SOPRADERE ist nicht für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

**Verarbeitung**

Verarbeitung ab +5°C Material- Umgebungs- und Bauteiltemperatur. Vor Gebrauch durch sorgfältiges Aufrühen homogenisieren. Der Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen Regelwerke entsprechen, frei von haftvermindernden oder haftverhindernden Stoffen, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von losen Bestandteilen sein. Die Verarbeitung erfolgt durch Streichen, Rollen, mit dem Gummischeiber oder durch Spritzen z.B. mit der Dach-Spritze BMK der Firma Grün aus Wilnsdorf-Niederdielen mit einer 517 Düse bei 110 bar / 1600 psi. Vor dem Aufbringen der Abdichtungsschicht muss der Voranstrich durchgetrocknet sein. Dies ist immer vor Ort zu prüfen. Trocknungszeit auf Beton bei besten Witterungsbedingungen mindestens 30 Minuten. Im Idealfall sollte der Voranstrich über Nacht ablüften und am nächsten Tag die Bitumenbahnen verlegt werden. Damit ist im Regelfall sichergestellt, dass der Voranstrich auch in Vertiefungen abtrocknen kann.

**Lieferform**

Metallgebinde mit abnehmbarem Deckel und Spannring: 25 Liter Inhalt.

**Lagerung, Transport und Haltbarkeit**

Verwendbarkeit 12 Monate nach Herstelldatum bei licht- und frostgeschützter Lagerung in ursprünglicher Lieferform in einem trockenem, kühlen und belüfteten Raum.

**Kennzeichnungen**

GISCODE BBP70

**Verbraucherinformation**

Mengenbedarf: ca. 0,15 l/m<sup>2</sup> bei glatten, nicht saugenden Untergründen wie Metall, ca. 0,25 l/m<sup>2</sup> bei Beton. Auf rauen, stark saugenden Untergründen erhöht sich der Verbrauch.

**Entsorgung**

Die Gebinde müssen restentleert sein und fachgerecht entsorgt werden.  
Interseroh Nr. 31821

**Hersteller/Werk**

SOPREMA GmbH / NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach