


DesignVinylKleber plus

DVK 1692



Gebrauchsfertiger, modifiziert silylierter Polymerklebstoff für die Verlegung von fliesen- und plankenförmigen Designvinylbelägen, wie LVT- und PVC- Belägen an Wand und Boden im Innenbereich. Am Boden für die Vinylverlegung von PVC- und CV-Belägen, sowie weiterer textiler Bodenbeläge mit unterschiedlichen Rückaustattungen geeignet. Auch bei höher beanspruchten Bereichen z. B. im gewerblichen und industriellen Bereich anwendbar. Auch mit Sopro Verbundabdichtungssystemen in Feucht- und Nassräumen kombinierbar. Auch für die Verklebung von dekorativen Schichtstoffplatten (HPL) geeignet.

- Innen, Wand und Boden
- Gebrauchsfertig
- Standfest und hohe Klebkraft
- Begehbar: nach ca. 5 Stunden
- Schneller Baufortschritt
- Für Designvinylbeläge und weitere elastische Beläge
- Auch für Feucht- und Nassbereiche auf Sopro Verbundabdichtungen
- Leichtgängige Verarbeitung
- Sehr ergiebig
- Auch zur Verklebung weiterer Oberflächenbeläge, wie dekorativen Schichtstoffplatten
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Verbrauch: 200 - 400 g / m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7769307	Eimer	7 kg	80

Anwendungsgebiete	Geeignetes Material: Designvinylbeläge, z. B. LVT- und PVC-Planken und -Fliesen an Wand und Boden und CV-Belägen am Boden. Auch zur Bodenverlegung von Textil-, Kautschuk-, Polyolefin- und Linoleumbelägen. Für die Verklebung von dekorativen Schichtstoffplatten (HPL) geeignet.
	Anwendungsbreiche: Wohn- und Arbeitsbereich. Auch geeignet für Gewerbe- und Industrieflächen mit höherer Belastung, sowie für Feucht- und Nassräume mit Sopro Abdichtungssystemen.
Produkt Farbe	weiß
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, rissfrei, saugfähig, druck- und zugfest sein und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gipspuren oder Stoffe aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen können. Untergründe müssen den Anforderungen der Verlegereife nach DIN 18365 „Bodenbelaggarbeiten“ bzw. der jeweiligen nationalen Normen entsprechen. Alle Untergründe sind für die nachfolgende Verlegung von LVT- und PVC Designbelägen grundsätzlich ebenflächig auszugleichen, z. B. mit Sopro FertigSpachtel, Sopro Hydrodur FS oder Sopro S-Flow. Untergründe müssen den Anforderungen der Verlegereife nach DIN 18365 „Bodenbelaggarbeiten“ bzw. der jeweiligen nationalen Normen entsprechen. Bei Anwendung in Feucht- und Nassräumen empfiehlt sich die Anwendung von Sopro Verbundabdichtungssystemen, wie z.B. mit DichtSchlämme SL oder AEB. Dichtbandstöße sind im Rahmen der Untergrundvorbereitung zu verspachteln, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
Verarbeitung	Der Belag, der Klebstoff und der Untergrund müssen ausreichend akklimatisiert sein. Den gebrauchsfertigen Klebstoff vor Gebrauch im Gebinde gut aufrühren. Anschließend die benötigte Menge von Sopro DVK 1692 mit einer geeigneten Zahnung gleichmäßig auf dem Untergrund auftragen. Den Belag je nach Saugfähigkeit unter innerhalb der Einlegezeit (40 – 60 Minuten bei +23 °C) verlegen. Nach der Verlegung die Belagsfläche mittels einer Gliederwalze im Kreuzgang gründlich anwalzen. Klebstoffverunreinigungen im frischen Zustand mit einem warmen, feuchten Tuch oder am besten mit Sopro Reinigungstücher entfernen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die jeweils gültigen, nationalen Normen sind zu berücksichtigen. Besonders empfohlen wird die Beachtung der Verarbeitungshinweise des TKB Merkblatts 15 – „Verlegen von Design- und Multilayer-Bodenbelägen“.
Begehbar / Verfugbar	Nach ca. 5 Stunden
Belastbar	Nach ca. 24 Stunden
Geeignete Untergründe	Absolut planebene, trockene, mineralische Untergründe wie z. B. Zementestriche, Zementfließestriche, Calciumsulfatestriche, Calciumsulfatfließestriche; beheizt und unbeheizt. Auch auf Metall (Achtung verlängerte Trocknungszeiten). Auf Ausgleichsspachtelung mit Sopro FertigSpachtel 824, Sopro Hydrodur FS 546 oder Sopro S-Flow 545, sowie auf der selbstverlaufenden Sopro DichtSchlämme Flex SL 1525, die sich sowohl zu Egalisierung, als auch zur Spachtelung unter Sopro DVK+ eignet. Auch auf ansatzfrei gespachtelter Sopro DichtSchlämme RS 623, Sopro FlächenDicht flexibel 525/527 oder auf Sopro AEB 640, deren Stöße mit Sopro FertigSpachtel 824 egalisiert sind.
Klebeoffene Zeit	40 - 60 Minuten
Unterwasser- und Dauernassbereich	Nein
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis max. +35 °C (Luft, Untergrund, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	40 - 50 Minuten
Werkzeuge	Zahnspachtel (je nach Untergrund und Belag TKB A1/A2), Anreiber (z. B. Anreibehammer), Walze (Mehrgliederwalze)
Werkzeugreinigung	Frischer Klebstoff sollte zeitnah von Belag, Werkzeugen, Händen und Kleidung mit Wasser oder Sopro Reinigungstüchern entfernt werden. Getrockneter Klebstoff kann mit Alkohol entfernt werden.
Prüfzeugnisse	Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: DVK 1692 Zulassungs-Nr. Z-155.20-623

DesignVinylKleber plus

Lizenz	EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS (in Bearbeitung)
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, mind +10 °C, Empfohlene Lagerung bei +15° C bis +25° C)
Sicherheitshinweise	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.</p> <p>EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.</p> <p>EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>GISCODE: RS10</p>

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.