

FeuerstellenMörtel

FM 436



Schamottemörtel aus natürlichen Rohstoffen. Bindet keramisch ab. Zum Mauern bzw. Ausmauern von Feuerungsstellen und Heizgaszügen in Kachelöfen, Kaminöfen, Heizeinsätzen, Herden, Backöfen, Grillanlagen sowie für Reparaturen von Fehlstellen in Schamotteauskleidungen bis 5 mm Tiefe.

- Innen und überdachte Außenbereiche
- Hitzebeständig und feuerfest bis +1.300 °C
- Nimmt Temperaturspannungen auf

Verbrauch: Variiert je nach Anwendungsfall

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7743605	Beutel	5 kg	72
7743625	Sack	25 kg	40

Anwendungsgebiete	Zum Ausmauern von Feuerungsstellen und Heizgaszügen in Kachelöfen, Kaminöfen, Heizeinsätzen, Herden, Backöfen, Grillanlagen sowie Reparaturen von Fehlstellen bis 5 mm Tiefe in Schamotteauskleidungen.						
Eigenschaften	Reagiert chemisch-keramisch beim Abbinden, Aushärten sowie keramisch in Wärmespeicherung und Wärmedurchgang, ist hitzebeständig und feuerfest und nimmt Temperaturspannungen auf.						
Verarbeitung	In ein sauberes Anmachgefäß Wasser gemäß Wasserbedarf (bzw. 1 Raumteil Wasser zu 3 – 4 Raumteile Sopro FeuerstellenMörtel) vorgeben, Sopro FeuerstellenMörtel hinzugeben und intensiv mit einem Rührquirl bis zur verarbeitungsgerechten Konsistenz anrühren. Es wird ein Mörtelbett von ca. 6 mm Dicke auf das Setzgut aufgebracht und durch intensives Einklopfen der Steine auf ca. 3 mm verdichtet.						
Wasserbedarf	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pro Gebinde</th> <th>5 kg</th> <th>25 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>0,75 l - 1,05 l</td> <td>3,75 l - 5,25 l</td> </tr> </tbody> </table>	Pro Gebinde	5 kg	25 kg	Wasserbedarf	0,75 l - 1,05 l	3,75 l - 5,25 l
Pro Gebinde	5 kg	25 kg					
Wasserbedarf	0,75 l - 1,05 l	3,75 l - 5,25 l					
Ergiebigkeit	Beim Vermauern von Reichsformat-Schamottesteinen werden ca. 10 % des Steingewichts an Mörtel benötigt.						
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)						
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar.						
Verarbeitungszeit	4 - 5 Stunden						
Werkzeuge	Mörtelwanne, Hafnerkelle, Maurerkelle, Rührkorb						
Werkzeugreinigung	In frischem Zustand mit Wasser						
Vorarbeiten	<p>Wichtig: Es dürfen nur saubere Gefäße und Werkzeuge eingesetzt und reines Leitungswasser zum Vornässen der Kacheln und Anröhren des Mörtels verwendet werden.</p> <p>Das Setzgut (Schamottesteine) nicht vornässen. Ein oder Aufbauteile aus Metall sind zum Schutz vor Korrosion mit einem Kunststoffband o.ä. abzukleben. (Nach der Mörteltrocknung wieder entfernen!)</p>						
Temperaturbeständigkeit	Bis +1.300° C						
Schüttdichte	1,6 kg/dm ³						
Inbetriebnahme der Feuerstelle	Nach 3 – 4 Wochen durch langsames und vorsichtiges Anheizen						
Sicherheitshinweise	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>GHS05 GHS08</p> <p>Signalwort Gefahr</p> <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Enthält: Enthält: Aluminiumsulfat, kristalline Kieselsäure ($\varnothing < 10 \mu$). Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p>						

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.