

Rapidur®

Schnellmontagemörtel

460

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Schrauben sämtlicher Kaliber.



- Innen und außen
- Schnell erhärtend
- Korrosionshemmend
- Verarbeitungszeit: 4 - 6 Minuten
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch:

Variiert je nach Anwendungsfall

Artikelnummer	Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
7746005	Eimer	5 kg	72	360 kg
7746015	Eimer	15 kg	33	495 kg
7746025	Sack	25 kg	40	1000 kg

Anwendungsgebiete	Zum schnellen Montieren mit früher Belastbarkeit beim <ul style="list-style-type: none"> – Einsetzen von Türzargen – Befestigen von Heizungsrohren – Verankern von Steinschrauben aller Kaliber – Abdichten von Wassereinbrüchen und Sickerstellen – Installieren von Unterputzdose
Eigenschaften	Sopro Rapidur® ist ein schnell erhärtender, korrosionshemmender Montagemörtel, der sich aus Portlandzement (DIN EN 197), natürlichen mineralischen Stoffen (DIN EN 12 620) und Additiven zusammensetzt. Sowohl für den Innen- wie auch für den Außenbereich geeignet.
Untergrundvorbereitung	Untergründe säubern und vornässen.
Verarbeitung	Sopro Rapidur® gemäß Wasserbedarf zu einem plastischen Mörtel mischen und sofort verarbeiten. Zum Füllen von großen Hohlräumen kann Sopro Rapidur® gestreckt werden. Mischungsverhältnis: 1 Raumteil Sopro Rapidur® + 0,5 Raumteile Portlandzement CEM I 42,5 R + 0,5 Raumteile Sand/Kies (0 – 4/0 – 8 mm) Dadurch verlängert sich die Verarbeitungszeit und die Zeit bis zur Belastbarkeit.
Wasserbedarf	1 Raumteil Wasser : 3 Raumteile Sopro Rapidur®
Lagerung	Ca. 6 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar; nicht bei Frost und auf gefrorenen Untergründen verarbeiten.
Verarbeitungszeit	Ca. 4 – 6 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und kaltes Wasser erhöhen, höhere Temperaturen und warmes Wasser verkürzen diesen Wert. Angestieften Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material wieder verarbeitungsfähig machen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Prüfzeugnisse	Prüfbericht: Keine korrosionsfördernde Wirkung auf Betonstahl
Geeignete Untergründe	Geeignet sind alle tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.
Lizenz	EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
Sicherheitshinweise	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>GHS05 GHS07</p> <p>Signalwort Gefahr</p> <p>H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.</p> <p>Enthält: Enthält: Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm. Calciumhydroxid.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p>

GISCODE: ZP1
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.