


Quarzsand fein

0,10 - 0,30 mm

QS 507

Feuergetrockneter, feiner Quarzsand der Korngröße 0,10 - 0,30 mm.

- Zum Abstreuen von Sopro EpoxiGrundierung bei nachfolgendem Auftrag von Sopro PU-FlächenDicht Wand und Boden
- Zum Absanden von Reaktionsharzgrundierungen sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen
- Zum Abmischen von Spachtelmassen
- Zum Erstellen kapillarbrechender Mörtel im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln
- Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7750725	Sack	25 kg	40

Anwendungsgebiete	Sopro Quarzsand fein ist ein gewaschener, hydroklassierter und getrockneter reiner Quarzsand mit einem SiO ₂ -Anteil von > 99%.
	Zum Abstreuen von Sopro EpoxiGrundierung bei nachfolgendem Auftrag von Sopro PU-FlächenDicht Wand und Boden. Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln.
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Prüfzeugnisse	BG Verkehr: Zulassung für den Schiffbau als Systemkomponente mit EPG 1522, PU-FD 1570/1571, KM 027, QS 511, No. 1 400, TF+
BG Verkehr	Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 2.10 (Dekorfurniere), MED-Zulassungs-Nr. 118517-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.112/EC0736/118517-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 507: ca. 1985 g/m ² . Weitere Komponenten im Sopro System 2.10: EPG 1522, PU-FD 1570, KM 027, QS 511, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugen ≤ 4 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.
	Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 3.15 (Bodenbeläge), MED-Zulassungs-Nr. 124175-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.117/EC0736/124175-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 507: ca. 2085 g/m ² . Weitere Komponenten im Sopro System 3.15: EPG 1522, PU-FD 1571, KM 027, QS 511, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugen ≤ 4 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.