


# Quarzsand grob

0,40 - 0,80 mm

**QS 511**

**Feuergetrockneter, grober Quarzsand der Körngröße 0,40 - 0,80 mm.**

- Zum Abmischen von Spachtelmassen
- Zum Absanden von Reaktions- sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen
- Zum Erstellen kapillarbrenzender Mörtel im Schwimmbadbau
- Zur Herstellung von Epoxidharzmörteln
- Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau

Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7751125	Sack	25 kg	40

# Quarzsand grob

<b>Anwendungsgebiete</b>	Sopro Quarzsand grob ist ein gewaschener, hydroklassierter und getrockneter reiner Quarzsand. Chemisch hoch rein und feuergetrocknet. Zum Abmischen von Spachtelmassen und zum Absanden von Reaktionsharzgrundierungen sowie Epoxidharzgrundierungen und -beschichtungen. Zum Erstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau und zur Herstellung von Epoxidharzmörteln.
<b>Lagerung</b>	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
<b>Prüfzeugnisse</b>	BG Verkehr: Zulassung für den Schiffbau als Systemkomponente mit EPG 1522, PU-FD 1570/1571, KM 027, QS 507, No. 1 400, TF+
<b>BG Verkehr</b>	Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 2.10 (Dekorfurniere), MED-Zulassungs-Nr. 118517-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.112/EC0736/118517-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 1838 g/m <sup>2</sup> . Weitere Komponenten im Sopro System 2.10: EPG 1522, PU-FD 1570, KM 027, QS 507, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugen ≤ 4 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.
	Zulassung für den Schiffbau im Sopro System 3.15 (Bodenbeläge), MED-Zulassungs-Nr. 124175-00, USCG Zulassungs- Nr. 164.117/EC0736/124175-00. Nassauftragsmenge Sopro QS 511: ca. 2536 g/m <sup>2</sup> . Weitere Komponenten im Sopro System 3.15: EPG 1522, PU-FD 1571, KM 027, QS 507, No. 1 400, Feinsteinzeugfliese (Dicke ca. 7 mm) und TF+. Fugen ≤ 4 mm. Gesamtdicke ca. 14 mm.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.