

# FließSpachtel hochfest

## HF-S 563



Zementäre Hochleistungs-Fließspachtelmasse besonders für die Herstellung direkt nutzbarer, mechanisch hochbelasteter Flächen im Industrie- und Gewerbebereich. Mit Mikrodur®-Technologie für besonders hohe Festigkeiten und Superplasticizer für optimale Verlaufseigenschaften. Selbstnivellierend, pumpfähig und schnell erhärtend. Geeignet für Flurförderfahrzeug- und Gabelstaplerverkehr, Stuhlrollenbelastung und Fußbodenheizung. Einsetzbar in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen, Garagen, Kellern etc. Auch als hochbelastbarer Untergrund für die nachfolgende Verlegung von Fliesen- und Naturwerksteinbelägen einsetzbar.

- Innen, Boden
- Schichtdicke: 4 - 40 mm
- Druckfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 45 N/mm<sup>2</sup>
- Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: ca. 11 N/mm<sup>2</sup>
- Verschleißwiderstandsklasse nach Böhme: A12
- Verarbeitungszeit: 30 - 40 Minuten
- Begehbar: nach 2 - 3 Stunden
- Belegbar mit Keramik: nach 2 - 3 Stunden
- Belastbar als direkt nutzbare Fläche: nach ca. 24 Stunden je cm Schichtdicke
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch: Ca. 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7756325	Sack	25 kg	40

<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Hochleistungsfähige Fließspachtelmasse zur Herstellung von hochbelastbaren, direkt nutzbaren, ebenen und möglichst ansatzfreien Flächen im Innenbereich. Z. B. für Industrieflächen mit hoher mechanischer und dynamischer Belastung (LKW- oder Flurförderfahrzeugverkehr), Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen, Garagen, Kellern.</p> <p>Zur Herstellung optisch anspruchsvoller und werksseitig pigmentierter Oberflächen empfehlen wir Sopro DesignFließSpachtel.</p> <p>Bei Anwendung im Außenbereich ist eine Rücksprache mit der Sopro Anwendungsberatung (0611 1707 – 111) erforderlich. Im Außenbereich empfehlen wir Sopro Hydrodur® FS.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<p>Sopro FließSpachtel hochfest ist eine hochbelastbare, zementäre, selbstnivellierende, schnell erhärtende Bodenspachtelmasse mit extrem hoher Druck-, Biegezug- und Abriebfestigkeit. Druckfestigkeit nach 28 Tagen über 45 N/mm<sup>2</sup>, Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen über 11 N/mm<sup>2</sup>, Verschleißwiderstand nach Böhme A12. Sopro FließSpachtel hochfest kann maschinell verarbeitet werden und ist chromatarm. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur®-Technologie.</p>
<b>Abriebfestigkeit</b>	<p>Ab mind. 8 mm Schichtdicke geeignet bei Belastungen durch Hubwagen; geeignet für luft- und vollgummibereifte Fahrzeuge (Flurförderfahrzeuge); Verschleißwiderstand nach Böhme A12</p>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten, alten Bodenklebstoffresten) sein.</p> <p>Ausbrüche und Löcher mit Sopro ReparaturSpachtel verfüllen. Vorhandene Estrichrisse z. B. mit Sopro Gießharz oder Sopro SchüttelHarz kraftschlüssig verharzen.</p> <p>Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken sein. Mit Sopro Rapidur® B1 hergestellte Estriche sind bereits nach ca. 6 – 12 Stunden mit Fliesen belegbar.</p> <p>Unbeheizte Calciumsulfatestriche müssen einen Feuchtigkeitsgehalt <math>\leq</math> 0,5 CM-% aufweisen und ausreichend geschliffen, abgesaugt und grundiert werden.</p> <p>Beheizte Estriche müssen vor der Verlegung normgerecht auf- und abgeheizt werden (Heizprotokoll) und folgenden Feuchtigkeitsgehalt aufweisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zementestriche <math>\leq</math> 2,0 CM-%</li> <li>- Calciumsulfatestriche <math>\leq</math> 0,3 CM-%</li> </ul> <p>An aufgehenden Bauteilen ist ein geeigneter Sopro Randdämmstreifen anzuordnen, um Einspannungen und ein Auslaufen der Fließspachtelmasse zu vermeiden. Sollten im Untergrund bereits Randdämmstreifen vorhanden sein, sind diese fluchtgerecht und in gleicher Breite zu übernehmen.</p> <p>Auf Calciumsulfat- und Gussasphaltestrichen empfehlen wir Sopro FS Hybrid.</p> <p>Zur Beurteilung der Unterkonstruktion gelten die einschlägigen Vorschriften und Normen. Die Abrissfestigkeit der Untergrundkonstruktion muss durchschnittlich mindestens 1,5 N/mm<sup>2</sup> sein und darf an keiner Stelle unter 1,0 N/mm<sup>2</sup> liegen.</p> <p>Betonoberflächen sind durch Sandstrahlen oder Kugelstrahlen vorzubehandeln.</p> <p>Aufsteigende Bodenfeuchte ist auszuschließen. Im Bedarfsfall Sopro EpoxiSperrGrund zweilagig auf den Untergrund auftragen.</p>
<b>Grundierung</b>	<p>Sopro EpoxiGrundierung 1522/Sopro BauHarz 869 abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511:</p> <p>Alle mineralischen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründe, wie Zementestriche, Betonflächen (mind. 3 Monate alt).</p> <p>Verwendung nur bei anschließender Verlegung eines Oberbelags:</p> <p>Sopro Grundierung GD 749:</p> <p>Alle mineralischen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründe, wie Zementestriche, Betonflächen (mind. 3 Monate alt). Sopro Grundierung ist unverdünnt aufzutragen.</p> <p>Sopro HaftPrimer S HPS 673:</p> <p>Alle glatten, nicht saugenden Untergründe, wie alte Fliesen und Terrazzo- oder fest anhaftende Klebstoffreste.</p> <p>Sopro EpoxiGrundierung 1522/Sopro MultiGrund 637:</p> <p>Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Calciumsulfatestriche (CA und CAF).</p> <p>Sopro Haftemulsion HE 449:</p> <p>Zementestriche, Betonflächen (mind. 3 Monate alt), alte Beläge aus Keramik, Terrazzo,</p>

# FließSpachtel hochfest

Natur- und Betonwerkstein, festhaftende Estrichlacke. „Frisch-in-frisch“-Verarbeitung nach 10 – 15 Minuten Abluftzeit (maximal 30 Minuten). Sopro Haftemulsion darf nicht mehr in flüssiger Form vorliegen. Getrocknete Filme sind zu entfernen.

**Verarbeitung**

In ein sauberes Anmischgefäß die entsprechende Wassermenge vorgeben und mit Sopro FließSpachtel hochfest maschinell zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anrühren. Die angemischte Spachtelmasse auf die vorbereitete Unterkonstruktion ausgießen und mittels Rakel oder Glättkelle gleichmäßig verteilen. Bei Bedarf mit Stachelwalze und Schwabbelstange bearbeiten. Für größere Flächen kann Sopro FließSpachtel hochfest im Pumpverfahren eingebracht werden.

Die notwendige Schichtdicke ist nach Möglichkeit in einem Arbeitsgang aufzubringen. Sollte in Einzelfällen ein mehrschichtiger Aufbau notwendig werden, so ist die Begehbarkeit der Unterschicht abzuwarten und Sopro EpoxiGrundierung 1522/Sopro BauHarz 869 abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511 aufzutragen. Vor Auftrag der nächsten Schicht erhärten lassen.

Die Einwirkung hoher Temperaturen, von Zugluft und starker Sonneneinstrahlung auf die junge Spachtelschicht sind zur optimalen Erhärtung und Minimierung der Rissgefahr zu vermeiden.

Bei schweren Belastungen, z. B. Gabelstaplerverkehr, muss Sopro FließSpachtel hochfest grundsätzlich in einer Mindestschichtstärke von 8 mm aufgebracht werden. Auf chemikalienbelasteten Flächen muss Sopro FließSpachtel hochfest als fertige Oberfläche mit SoproDur® EpoxiLack hochfest 513 (ggf. abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511) versiegelt werden. Flächen, die durch Öl oder Benzin belastet werden, sind mit einem Anstrich (Sopro Ölstop) zu schützen.

**Wasserbedarf**

	Pro Gebinde	25 kg
Fließspachtel		4,5 l - 5 l

**Begehbar**

Nach 2 - 3 Stunden

**Belegereif**

Nach 2 - 3 Stunden mit Keramik und Betonwerkstein; nach 24 Stunden mit Naturstein.

Bei elastischen und textilen Bodenbelägen, Laminat, Parkett und Holzpfaster ist der maximal zulässige Feuchtigkeitsgehalt ( $\leq 1,8 \text{ CM-}\%$ ) durch eine CM-Messung über den kompletten Estrichquerschnitt vor den Bodenbelagsarbeiten zu bestätigen. Erfahrungsgemäß ist dieser – in Bezug auf die Spachtelschicht bei Anwendung auf trockenem Untergrund – erreicht nach:

bis 4 mm Schichtdicke: nach ca. 1 Tag

4 – 10 mm Schichtdicke: nach ca. 3 – 4 Tagen

10 – 40 mm Schichtdicke: nach ca. 5 – 9 Tagen

**Festigkeitsklasse**

CT-C45-F11-A12

**Fußbodenheizung**

geeignet

**Geeignete Untergründe**

Zementestriche, Betonflächen (mind. 3 Monate alt), alte Keramik- und Terrazzobeläge, beheizte Bodenkonstruktionen, Calciumsulfatestriche.

**Lagerung**

Ca. 6 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

**Schichtdicke**

Von 4 – 40 mm; ab 10 mm kann bis zu 1/3 des angemischten Spachtelmassenvolumens mit Quarzsand der Körnung 0 – 4 mm oder 0 – 8 mm verschnitten werden.

**Stuhlrolleneignung**

Geeignet ab mind. 4 mm Schichtdicke (Rollen nach DIN EN 12529)

**Oberflächenbehandlung**

Bei direkter Nutzung als fertige Oberfläche können für den Schutz vor Verunreinigungen sowie zur Erzeugung bestimmter Oberflächen und Trittfestigkeiten mit Sopro FließSpachtel hochfest hergestellte Flächen mit geeigneten Produkten imprägniert oder versiegelt werden (z. B. Sopro EpoxiLack hochfest).

**Hinweise Oberflächenanmutung**

Sopro FließSpachtel hochfest unterliegt keiner werksseitigen Farbkontrolle. Zur Herstellung optisch anspruchsvoller Oberflächen mit werksseitig pigmentiertem Material empfehlen wir Sopro DesignFließSpachtel.

# FließSpachtel hochfest

Durch die Verwendung von Sopro FließSpachtel hochfest als direkt genutzte Oberfläche erhält man einen Bodenbelag, der einzigartig in Form und Beschaffenheit ist und wolkig, fleckig und unterschiedlich in der farblichen Anmutung sein kann. Es können Absätze, Arbeits und Schleifspuren, Schlieren oder Gießspuren sowie Farbnuancen auftreten. Kleine Risse im Bodenbelag sind nicht auszuschließen. Vorgenannte Faktoren stellen keinen Mangel der Bodenfläche dar.

Vor der Auftragerteilung sollten ausreichend große Musterflächen durch den ausführenden Handwerker erstellt werden, welche mit dem präferierten Oberflächenschutzprodukt anzulegen sind.

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
<b>Verarbeitungszeit</b>	30-40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.
<b>Werkzeuge</b>	Rührquirl, Rakel, Glätkelle, Mischpumpe, Stachelwalze, Schwabbelstange.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Zeitangaben</b>	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
<b>Lizenz</b>	EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS

## CE-Kennzeichnung



## Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

GHS05

**Signalwort** Gefahr

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

**Enthält:** Enthält: Portlandzement, Cr (VI) < 2 ppm.

Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend

GISCODE: ZP1

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.