

# Rapidur® B3

## SchnellEstrichBinder

**SEB 768**



Kunststoffvergütetes, ternäres Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnell erhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche. Erreicht die Güteklaasse CT-C40-F6 nach 28 Tagen. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z. B. 0 - 8 mm) gemäß DIN EN 12620 gemischt.

- Innen und außen, Boden
- Belegereif mit Fliesen: nach 24 - 48 Stunden (bei sehr dichten Belägen wie Linoleum, PVC sowie Holzbelägen Restfeuchte beachten)
- Sehr schnell trocknend
- Extra schwindarm
- Verarbeitungszeit: 40 - 60 Minuten
- Begehbar: nach 3 - 4 Stunden
- Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung
- Systemkomponente des Sopro SMART®-Systems
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Im Mischungsverhältnis 1 : 4 verarbeitbar
- Estrichfeldgrößen bis zu 144 m<sup>2</sup> (max. Kantenlänge 12 m)
- Pumpfähig
- Funktionsheizen: nach 2 Tagen
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)

Verbrauch: MV 1 : 4 ca. 4,0 kg / m<sup>2</sup> / cm bzw. ca. 400 kg / m<sup>3</sup>



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7776825	Sack	25 kg	40

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Verbundestriche, Estriche auf Trennschicht, Estriche auf Dämmschicht und Heizestrache. Besonders im Renovierungs- und Sanierungsbau für schnell belastbare und früh verlegereife Zementestriche nach DIN 18 560.																
<b>Festigkeitsklassifizierung</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MV</th><th>nach 1 Tag</th><th>nach 3 Tagen</th><th>nach 5 Tagen</th><th>nach 28 Tagen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 : 4</td><td>CT-C20-F4</td><td>CT-C25-F4</td><td>CT-C30-F4</td><td>CT-C40-F6</td></tr> </tbody> </table>	MV	nach 1 Tag	nach 3 Tagen	nach 5 Tagen	nach 28 Tagen	1 : 4	CT-C20-F4	CT-C25-F4	CT-C30-F4	CT-C40-F6						
MV	nach 1 Tag	nach 3 Tagen	nach 5 Tagen	nach 28 Tagen													
1 : 4	CT-C20-F4	CT-C25-F4	CT-C30-F4	CT-C40-F6													
<b>Verarbeitung</b>	Zum Anmischen sind alle gebräuchlichen Estrichmisch- und Fördermaschinen geeignet. Den Estrich gem. Wasserbedarf erdfeucht anmischen. Keine anderen Zemente oder Estrichzusatzmittel beimischen. Die Zugabe von Fasern wird nicht empfohlen. Das Mischen, Einbringen und Glätten muss zügig aufeinander erfolgen. Nur Teileflächen anlegen, die innerhalb der Verarbeitungszeit fertiggestellt werden können. Angesteiftes Material darf nicht durch Wasserzugabe oder Vermischen mit frischem Material wieder verarbeitbar gemacht werden. Estrichdicken je nach Belastung und Belagsart entsprechend DIN 18 560 auslegen. Bei Arbeitsunterbrechungen Mischer, Pumpen und Schläuche sofort gründlich reinigen. Zur Beachtung: Estrichkonstruktionen sind stark beanspruchte Bauteile. Diese müssen sorgfältig geplant, koordiniert und ausgeführt werden. Bitte beachten Sie deshalb das Merkblatt des Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB: „Hinweise für den Auftraggeber für die Zeit nach der Verlegung von Zementestrichen auf Trenn- und/oder Dämmschichten“.																
<b>Wasserbedarf</b>	<p>Mischungsverhältnis für einen 200 Liter Estrichmischer gemäß nachstehender Tabelle. Beachten Sie bitte, dass die Wasserzugabe je nach vorhandener Sandfeuchte variieren kann.</p> <p>Mischungsverhältnis 1 : 4 = 25 kg Sopro Rapidur® B3:100 kg Estrichsand Körnung 0 – 8 mm, gem. DIN EN 12 620 (15 Schaufeln) : 7,5 – 8,5 l Wasser (je nach Sandfeuchte und Mörtelkonsistenz).</p> <p>Die Kornzusammensetzung (Sieblinie) der Gesteinskörnung (Estrichsand) muss gem. DIN 1045 Teil 2, Anhang L, Bild L.1, im Bereich A8/B8 liegen und einen ausreichenden aber nicht zu hohen Feinsandanteil haben; Siebdurchgang bei 0,25 mm ca. 7 – 10 %.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>200 Liter Estrichmischer</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mischungsverhältnis</td><td>1 : 4</td></tr> <tr> <td>Bindemittel (kg)</td><td>75</td></tr> <tr> <td>Bindemittel (Sack)</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Sand 0/8 trocken (kg)</td><td>300</td></tr> <tr> <td>Sand 0/8 trocken (Schaufeln)</td><td>45 - 50</td></tr> <tr> <td>Wasser (L)</td><td>22,5 - 25,5</td></tr> <tr> <td>w/z-Wert</td><td>0,30 - 0,34</td></tr> </tbody> </table>		200 Liter Estrichmischer	Mischungsverhältnis	1 : 4	Bindemittel (kg)	75	Bindemittel (Sack)	3	Sand 0/8 trocken (kg)	300	Sand 0/8 trocken (Schaufeln)	45 - 50	Wasser (L)	22,5 - 25,5	w/z-Wert	0,30 - 0,34
	200 Liter Estrichmischer																
Mischungsverhältnis	1 : 4																
Bindemittel (kg)	75																
Bindemittel (Sack)	3																
Sand 0/8 trocken (kg)	300																
Sand 0/8 trocken (Schaufeln)	45 - 50																
Wasser (L)	22,5 - 25,5																
w/z-Wert	0,30 - 0,34																
<b>Begehbar</b>	3 – 4 Stunden																
<b>Belegereif</b>	MV 1 : 4 mit Fliesen: nach ca. 24 – 48 Stunden; mit dichten Belägen: nach ca. 1 – 3 Tagen bzw. bei einer Restfeuchte von ≤ 1,8 CM-%																
<b>Fliesen-, Platten- Und Bodenbelagsarbeiten</b>	Mit Sopro Rapidur® B3 hergestellte Estriche sind nach 24 – 48 Stunden mit Fliesen belegereif; der hierbei maximal zulässige Feuchtigkeitsgehalt von ≤ 2,0 CM-% ist durch eine generell notwendige CM-Messung vor den Bodenbelagsarbeiten zu bestätigen. Sehr dichte Bodenbeläge, wie z. B. Linoleum, PVC etc. sind frühestens nach 1 – 3 Tagen bzw. nach Erreichung einer Restfeuchte von ≤ 1,8 CM-% aufzubringen. Für Holzbeläge, wie z. B. Parkett, gelten die Hinweise des BEB-Merkblattes 8.1 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“. Generelle Voraussetzung zur Erreichung der Belegereife: Exakte Einhaltung des Mischungsverhältnisses, des Wasser-Zement-Faktors und der Verarbeitungstemperatur. Für die anschließende Verlegung von Fliesen-, Platten-, Mosaik-, Betonwerkstein- oder Naturwerksteinbelägen sind grundsätzlich alle für die Bodenverlegung zugelassenen Produkt des Sopro Sortimentes geeignet. Um eine frühzeitige Begehbarkeit des Bodenbelages sicherzustellen,																

	empfiehlt sich besonders der Einsatz unserer schnell erhärtenden Produkte. Zum evtl. notwendigen Spachteln der Bodenflächen ist z. B. Sopro FS 15® plus geeignet.
Fußbodenheizung	Geeignet, Vorlauftemperatur max. + 55°C
Hinweise zur Anwendung bei Fußbodenheizung	Als Heizestrich geeignet für Vorlauftemperaturen bis max. + 55°C. Vor der Verlegung von Fliesen und Platten oder anderen Bodenbelägen ist der vorgeschriebene Auf-/Abheizzzyklus in grundsätzlich gleicher Weise durchzuführen wie bei herkömmlichen Zementestrichen. Die Aufheizphase ist frühestens 48 Stunden nach Estricheinbau durchzuführen. Das erste Aufheizen beginnt mit einer Vorlauftemperatur von + 25°C, die drei Tage zu halten ist. Danach wird die maximale Vorlauftemperatur eingestellt, weitere vier Tage gehalten und anschließend bis zur Verlegetemperatur abgesenkt.
Produkt Farbe	grau
Schichtdicke	Die maximale und minimale Schichtdicke eines Estrichs steht in Abhängigkeit mit dem verwendeten Zuschlag. Der Estrich muss mindestens dreimal und darf höchstens zehnmal so dick sein wie der Korndurchmesser des Größtkorns. Empfohlene Estrichkörnung 0 – 8 mm; Schichtdicke ca. 25 – 80 mm.
Stuhlrolleneignung	Geeignet (Rollen DIN 68 131)
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungs-mindernden Stoffen sein. Bei möglicher Feuchtigkeitseinwirkung aus den angrenzenden Bauteilen, z. B. aus Betonuntergründen, ist bei schwimmenden Estrichen eine wirksame Abdichtung (DIN 18533) erforderlich. Für die Ausführung als Verbundestrich den Untergrund wenn notwendig mechanisch aufrauen, absaugen und Sopro's No.1 schnell oder Sopro VarioFlex® hochfest als Haftbrücke aufspachteln. Den Estrich „frisch-in-frisch“ aufbringen.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis +25 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)
Verarbeitungszeit	Ca. 40 – 60 Minuten
Zeitangaben	Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich + 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Lizenz	EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS
Festigkeitsklasse	CT-C40-F6
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Dimensionierung	Bei beheizten und unbeheizten Konstruktionen darf die Seitenlänge, abweichend von den einschlägigen Regelwerken als Sonderkonstruktion bis 12 m betragen. Bei beheizten Konstruktionen ist die Stärke des Randstreifens unter Umständen dicker zu wählen bzw. individuell zu berechnen. Der Estrich ist in gedrungene Felder einzuteilen (Seitenverhältnis max. 1 : 2). Die Rohrüberdeckung bei konventionellen Warmwasser-Fußbodenheizungen muss mindestens 45 mm betragen.
Begehbar / Verfügbar	Ca. 3 – 4 Stunden
Sicherheitshinweise	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).</p> <p>GHS05</p> <p><b>Signalwort</b> Gefahr</p> <p>H318 Verursacht schwere Augenschäden.</p> <p>P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P310 Sofort GIFT INFORMATIONS ZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.</p> <p>P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.</p> <p><b>Enthält:</b> Enthält: Portlandzement, Cr (VI) &lt; 2 ppm.</p> <p>Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend</p>

---

GISCODE: ZP1  
Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Postfach 22 01 52  
 D-65102 Wiesbaden  
 Fon +49 611 1707-252  
 Fax +49 611 1707-250  
 Mail info@sopro.com

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Bierigutstrasse 2  
 CH-3608 Thun  
 Fon +41 33 334 00 40  
 Fax +41 33 334 00 41  
 Mail info\_ch@sopro.com

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
 Lagerstraße 7  
 A-4481 Asten  
 Fon +43 72 24 67141-0  
 Fax +43 72 24 67141-0  
 Mail marketing@sopro.at

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
 Fax +49 611 1707-280  
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
 Fax +49 611 1707-136  
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.