

Füllspachtel weiß

F 820



Spannungsarme, weiße, wasserdampfdurchlässige Spachtelmasse auf Gips-Kunststoffbasis zum Verfüllen von großflächigen Vertiefungen auf Mauerwerk, Putz-, Beton- und Gipskartonuntergründen sowie zum Verspachteln von Fugen bei Gipskartonplatten. Zum Füllen von Rissen, Löchern, Fugen und Schlitten. Für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B nach DIN EN 13963.

- Innen, Wand und Decke
- Hochweiße Zuschlagstoffe verhindern Durchscheinen
- Keine Nachspachtelung aufgrund der sehr hohen Standfestigkeit
- Kein Absacken in höheren Schichtdicken bei hoher Füllkraft
- Hohe Ergiebigkeit, einfache und lange Verarbeitbarkeit
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten
- Frühes Nacharbeiten und Modellieren durch schnelle Trocknung
- Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1: A1 (nicht brennbar)
- Für Oberflächen in allen Qualitätsstufen von Q1 - Q4

Verbrauch: Ca. 1,0 kg / m² / mm



Artikelnummer	Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
7782045	Beutel	5 kg	144
7782020	Sack	20 kg	40

Anwendungsgebiete	Gipsspachtelmasse zum Verfüllen von großflächigen Vertiefungen im Innenbereich auf Mauerwerk, Putz-, Beton- und Porenbetonuntergründen. Zum Verspachteln von Rissen und Löchern sowie Fugen bei Bau- und Gipskartonplatten. Geeignet zum Glätten und Putzen von Mauerwerk, Beton, Porenbeton und Leichtbauplatten. Zum Verkleben und Verspachteln von Gipskarton- und Hartschaumplatten sowie Trockenbauelementen. Zum Einsetzen und Verspachteln von Elektroinstallationen.
Eigenschaften	Rissfreie, wasserdampfdurchlässige Spachtelmasse auf Gips-Kunststoffbasis mit hoher Füllkraft.
	Erfüllt die Anforderungen der Qualitätsstufen Q1 – Q4 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsplattenindustrie e.V.. Fugenpachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ 4B nach EN 13963.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss fest, staubfrei und trocken sowie frei von losen Teilen und trennend wirkenden Substanzen sein. Bei stark saugenden Untergründen ist mit Sopro Grundierung GD 749 vorzubehandeln.
Verarbeitung	In ein sauberes Anmischgefäß Wasser vorlegen und Sopro Füllspachtel weiß homogen und sämig anmischen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Nach dem Rührvorgang kein Pulver nachstreuen (Gefahr der Klumpenbildung). Mit dem Spachtel Vertiefungen oder Fugen ausfüllen und flächenbündig abziehen. Mit Hilfe von Sopro Füllspachtel weiß können auch Gips-, Gipsfaser- und Hartschaumplatten verlegt werden. Hierzu kann sowohl mit dem Punktklebeverfahren (Batzenmethode) als auch mit einer vollflächigen Verklebung gearbeitet werden. Hinweis: Bei Gipskartonplatten kann bei entsprechend ausgebildeten Kanten auf das Einlegen von Bewehrungsstreifen verzichtet werden.
Wasserbedarf	Ca. 0,6 l Wasser : 1 kg Sopro Füllspachtel weiß Ca. 3,0 l Wasser : 5 kg Sopro Füllspachtel weiß Ca. 12,0 l Wasser : 20 kg Sopro Füllspachtel weiß
Lagerung	Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Reifezeit	3 - 5 Minuten
Verarbeitungstemperatur	Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Verarbeitungszeit	Ca. 30 Minuten
Werkzeuge	Spachtel, Glättkelle, Schwammbrett
Werkzeugreinigung	Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Prüfzeugnisse	DIN EN 13501-1: Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)
Trocknungszeit	2 – 24 Stunden; je nach Dicke des Spachtelauftrages, Porosität des Untergrundes und Raumtemperatur.
Nachbehandlung	Unebenheiten können nach Erhärtung des Materials durch Nachschleifen oder Nachspachteln beseitigt werden. Für weiterführende Arbeiten müssen die gespachtelten Flächen durchgetrocknet sein. Ein Grundieren des Spachtelauftrages ist meist nicht erforderlich. Bei nachgeschliffenen oder in stark unterschiedlichen Schichtdicken gespachtelten Flächen kann es jedoch notwendig sein, die gesamte Fläche zu grundieren, um ein ungleichmäßiges Aufrocknen des Belags oder Anstrichs zu vermeiden.
CE-Kennzeichnung	

Füllspachtel weiß

 0767	Sopro Sopro Bauchemie GmbH Biebricher Straße 74 65203 Wiesbaden (Germany) www.sopro.com
11 CPR-DE3/0820.1.deu 4B-EN 13963 : 2005 Sopro Füllspachtel weiß F 820	
Fugenspachtel für Fugenverspachtelungen ohne Fugendeckstreifen	
Brandverhalten	Klasse A1
Biegezugfestigkeit	NPD
Freisetzung gefährlicher Substanzen	siehe SDB

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Wassergefährdungsklasse WGK 1: Schwach wassergefährdend
GISCODE: CP1

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.