


BauHarz

BH 869



Zweikomponentiges Bauharz auf Epoxidharzbasis. Je nach Anwendungsfall mit Sopro Quarzsanden abmischbar. Unter anderem zur Herstellung von dünnenschichtigen Kunstharz- bzw. Drainagemörteln in Verbindung mit Sopro EpoxiEstrichKorn bzw. Sopro DrainageEstrichKorn.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Als Grundierung und Haftvermittler auf allen glatten Untergründen
- Zur Herstellung von hoch verschleißfesten und chemikalienbeständigen Mörteln
- Für Industrie- und Hallenböden, Werkstätten sowie Räume mit hoher mechanischer und chemischer Belastung
- Zur Reparatur von Betonböden und -bauteilen
- Mit Sopro QuarzSandMischung zum Erstellen kapillarbrechender Vergussmörtel insbesondere im Schwimmbadbau
- Zur Herstellung von wasserdurchlässigen Grobkornmörteln
- Verarbeitungszeit (als Bauharz): ca. 50 Minuten
- Begehbar und bearbeitbar (als Bauharz): nach ca. 12 Stunden
- GS CODE RE1
- Nur für berufsmäßige Verwender!

Verbrauch: Als Grundierung: 250 - 350 g / m²; als Mörtelharz je nach Sieblinie: 170 - 210 g / m² / mm; als Mörtelharz in Verbindung mit Sopro EEK 871 / DEK 872: ca. 70 g / m² / mm

| Artikelnummer | Lieferform | | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|---------------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 7786926 | Dose (Kombi-Gebinde) | 1 kg | 240 | 240 kg |
| 7786905 | Eimer (Kombi-Gebinde) | 5 kg | 45 | 225 kg |
| 7787324 | Eimer (Komponente B) | 8 kg | 45 | 360 kg |
| 7786912 | Eimer (Kombi-Gebinde) | 12 kg | 30 | 360 kg |
| 7786924 | Eimer (Komponente A) | 16 kg | 22 | 352 kg |

| | |
|-------------------------------|--|
| Eigenschaften | Sopro BauHarz dient zur Herstellung von hochverschleißfesten und chemikalienbeständigen Mörteln auf Betonböden und Zementestrichen, zur Vorbehandlung von problematischen Untergründen sowie zur Herstellung früh belegbarer Kunstharmörtelein der Güteklaasse SR-C25-F7 in Anlehnung an DIN EN 13813 in Verbindung mit Sopro EpoxiEstrichKorn bzw. früh belegbarer, drainagefähiger Kunstharmörtel der Güteklaasse SR-C20-F6 in Anlehnung an DIN EN 13813 in Verbindung mit Sopro DrainageEstrichKorn. Besonders geeignet bei hoher Beanspruchung bspw. in der chemischen Industrie, in Molkereien, Brauereien u. a. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, somit innen und außen einsetzbar. Zum Herstellen kapillarbrechender Fugen im Schwimmbadbau. Abmischbar mit Zuschlägen verschiedener Sieblinien, somit für dünne und dicke Schichten geeignet. |
| Anwendungsgebiete | Zur Herstellung von hochverschleißfesten und chemikalienbeständigen Mörteln auf Betonböden und Zementestrichen. Für Industrie- und Hallenböden, Werkstätten sowie Räume mit hoher mechanischer und chemischer Belastung. Zur Herstellung von wasserdurchlässigen Einkorn-Mörteln. Zum Versetzen von Brückenrandsteinen. Zur Reparatur von Betonböden und -bauteilen. Als Haftvermittler und Grundierung auf allen glatten Untergründen. Zur Herstellung wasserdichter, kapillarbrechender Vergussmörtel insbesondere im Schwimmbadbau. In Verbindung mit Sopro EpoxiEstrichKorn zur Herstellung früh belegbarer Kunstharmörtel der Güteklaasse SR-C25-F7 in Anlehnung an DIN EN 13813. In Verbindung mit Sopro DrainageEstrichKorn zur Herstellung früh belegbarer, drainagefähiger Kunstharmörtel der Güteklaasse SR-C20-F6 in Anlehnung an DIN EN 13813. |
| Verarbeitung | Komponente A und Komponente B (Härter) werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert. Die Komponente B wird restlos in die Komponente A geschüttet und dann mit einem geeigneten mechanischen Rührwerk (max. 300 U/min) 2 – 3 Minuten sehr gründlich und homogen gemischt. Unbedingt auch von den Seiten und vom Boden her aufrühren, damit der Härter in alle Richtungen gleichmäßig verteilt wird. Nach dem Mischen in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals sehr sorgfältig durchrühren. Generell empfiebt es sich, das angemischte Material sofort auf der Fläche zu verteilen, da es dadurch länger verarbeitungsfähig bleibt. Durch Streichen, Spritzen oder Rollen auftragen. Bei Verwendung von Teilmengen ist ein Mischungsverhältnis von A : B = 100 : 50 Gewichtsteile / 89,3 : 50 Raumteile zu beachten. |
| | Herstellung wasserdichter, kapillarbrechender Vergussmassen: Sopro BauHarz mit Sopro Quarzsand grob und Sopro Kristallquarzsand im Verhältnis 1 : 1 : 1 Raumteile (1 : 1,5 : 1,5 in Gewichtsteilen) mischen. |
| | Herstellung Verfüllmörtel: Sopro BauHarz mit Quarzsand (\varnothing 0,6 – 1,2 mm) im Verhältnis 1 : 3 Raumteile (1 : 4 in Gewichtsteilen) mischen. Durch Zugabemenge und Korngröße des Quarzsandes sind Konsistenz und Porosität des Mörtels auf die Bedürfnisse einstellbar. |
| | Herstellung von Kunstharmörtelein/dünnschichtigen Lastverteilungsschichten: 1 kg Sopro BauHarz mit 25 kg Sopro EpoxiEstrichKorn mischen. |
| | Herstellung von drainagefähigen Kunstharmörtelein/dünnschichtigem Drainagemörtelbett: 1 kg Sopro BauHarz mit 25 kg Sopro DrainageEstrichKorn mischen. |
| | Besondere Hinweise: Beschichtungen im Freien sind grundsätzlich bei fallenden Temperaturen durchzuführen, um Blasenbildung durch ausgasende Luft aus dem Untergrund zu vermeiden. Sopro BauHarz ist nach der Aushärtung physiologisch unbedenklich. |
| Begehbar | Nach ca. 12 Stunden |
| Produkt Farbe | bernsteinfarben |
| Untergrundvorbereitung | Die zu bearbeitende Fläche muss sauber, trocken und tragfähig sein. Ggf. muss sie von Ölen, Fetten, alten Anstrichen, Zementschlammern oder anderen Verschmutzungen durch Kugelstrahlen/Fräsen befreit werden. Die Abreißfestigkeit einer vorbereiteten Betonunterlage muss mind. 1,0 N/mm ² betragen (Bestimmung mit transportablem Zugprüfgerät, Zug- |

| | |
|--------------------------------|---|
| | eschwindigkeit 100 N/s). Die Betonfeuchtigkeit an der Oberfläche muss ≤ 4 CM-% sein (Bestimmung mit CM-Gerät). |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +8 °C bis maximal +35 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff) |
| Verarbeitungszeit | Ca. 50 Minuten |
| Zeitangaben | Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten. |
| Lagerung | Ca. 12 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, mind +10 °C) |
| Begehbar / Verfugbar | Nach ca. 12 - 14 Stunden |
| Werkzeugeinigung | Bei jeder Arbeitsunterbrechung müssen die Werkzeuge mit Verdünnung gereinigt werden. |
| Werkzeuge | Mech. Rührwerk (max. 300 U/min), Malerwalze, Moosgummischieber |
| Überarbeitbar | Nach ca. 12 Stunden |
| Mindesthärtetemperatur | +8 °C |
| Hinweis | Zur Herstellung von dünnen Lastverteilungsschichten bitte die Technischen Produktinformationen Sopro EpoxiEstrichKorn bzw. Sopro DrainageEstrichKorn beachten. Dose 1 kg zu je 6 Stück im Karton. |
| Durchgehärtet | Nach ca. 7 Tagen |
| Sicherheitshinweise | <p>Komponente A Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). GHS07 GHS09</p> <p>Signalwort Achtung EUH208 Enthält Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH208 Enthält Oxiran, Mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]derivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem Kennzeichnungsetikett). P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> <p>Enthält: Enthält: Bisphenol F - Epoxidharz</p> <p>UN-Nummer: 3082</p> <p>ADR-Bezeichnung: UMWELTGEFÄRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.</p> <p>ADR-Straßentransport: 9</p> |

ADR-Verpackungsgruppe: III
GISCODE: RE1

Komponente B

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

GHS07

GHS08

GHS05

Signalwort Gefahr

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Enthält: Enthält: Benzylalkohol; polymer mit Benzylamin und Formaldehyd, hydriert; 2,4,6-Tri-(dimethylaminomethyl)phenol; 4,4'-Methylenbis(cyclohexylamin)

UN-Nummer: 2735

ADR-Bezeichnung: AMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. oder POLYAMINE, FLÜSSIG, ÄTZEND, N.A.G. (Cycloaliphatic amine - aliphatic amines)

ADR-Straßentransport: 8

ADR-Verpackungsgruppe: II

GISCODE: RE1

ChemVOCFarbV (EU-Richtlinie 2004/42/EG): EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j, Lb): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
 Postfach 22 01 52
 D-65102 Wiesbaden
 Fon +49 611 1707-252
 Fax +49 611 1707-250
 Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
 Bierigutstrasse 2
 CH-3608 Thun
 Fon +41 33 334 00 40
 Fax +41 33 334 00 41
 Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
 Lagerstraße 7
 A-4481 Asten
 Fon +43 72 24 67141-0
 Fax +43 72 24 67141-0
 Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
 Fax +49 611 1707-280
 Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
 Fax +49 611 1707-136
 Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.