

Abdichtungssystem für  
STEICO Dämmlösungen



## Nageldichtband



### Einsatzbereich

Für die STEICOmulti UDB  
bei Einsatz als Behelfs-  
deckung (UDB-A)

- Zusätzliche Dichtungsmaßnahme für die Konterlatte bei Einsatz einer Behelfsdeckung mit STEICOmulti UDB
- Einseitig selbstklebend, sehr gute Klebeeigenschaften
- Leichtes Handling
- Hohe Elastizität
- Alterungsbeständig

# STEICO NEWSLETTER



Erhalten Sie digital alle drei Wochen relevante News für den Holzbauer und Zimmermann: aktuelle technische Entwicklungen, neue Konstruktionslösungen, u.v.m.

[steico.com/](http://steico.com/)  
newsletter



## Lieferform STEICO*multi nail*

Rollenbreite [mm]	Rollenlänge [m]	Banddicke [mm]
50	30	ca. 3

**Hinweise:** trocken, geschützt vor Schmutz, Sonne und Nässe lagern; Zellgeschlossenes Polyethylen mit Synthesekautschuk

## Technische Kenndaten STEICO*multi nail*

Material	zellgeschlossenes Polyethylen
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80
Verarbeitungstemperatur [°C]	ab +5
Raumgewicht [kg/m <sup>3</sup> ]	ca. 30
Zugfestigkeit längs/quer [N/mm <sup>2</sup> ]	0,34 / 0,22
Bruchdehnung längs/quer [%]	135 / 115

## Verarbeitung STEICO*multi nail*

- Der Untergrund muss sauber und trocken sein
- Das einseitig selbstklebende Band wird direkt von der Rolle verarbeitet und auf STEICO*multi UDB* im Lagebereich der Konterlattung fixiert. Anschließend wird die Konterlatte direkt über dem aufgebrachten Band positioniert und mechanisch befestigt (Nägel und Schrauben)
- Entsprechende Fachregeln und Normen sind zu beachten