

2in1 Seidenmattlack MIX

Seidenmatt, hochwertiger wasserverdünnbarer Acryllack für innen und außen,
Gebrauchsfertig erst nach Abtönung im Mix-Mischsystem



Werkstoff

Anwendung	Wasserverdünnbarer, abriebfester Acryllack für innen und außen. Hervorragend geeignet für die Beschichtung von maßhaltigen Holzwerkstoffen, Hart-PVC (nach geeigneter Vorbehandlung), grundierten Metallen und vorbehandelten Putz-, Beton- oder Faserzementuntergründen sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Die Bunttöne sind auch für Lackierungen von Warmwasserheizkörpern geeignet.
Eigenschaften	Wasserverdünnbar, geruchsarm, gut deckend. Leichtgängig, geschmeidige, sehr gute Verarbeitung. Blockfest, Stoß- und schlagfest, diffusionsfähig, geruchsarm und glanzstabil. Gute Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel.
Farbton	Base B1, B2, B3, B4 und B5
Glanzgrad	Seidenmatt
Pigmentbasis	Titandioxid.
Bindemittelart	Reinacrylat-Dispersion.
Dichte	Ca. 1,2 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel: Reinacrylat-Dispersion, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive.
Produkt-Code	M-LW 01
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei.

Verpackungsgrößen	375ml und 750ml.
--------------------------	------------------

Verarbeitung

Untergrund	Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3. Der Untergrund muss sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sein.			
Anstrichaufbau	Vor Gebrauch gut aufrühren. Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h. sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen			
	Niederdruckspritzen Hochdruckspritzen Airless-Spritzen	Düsengröße 1,5 - 1,8 mm 1,5 - 1,8 mm 0,011-0,013 Zoll	Druck Ca.3 bar Ca.160bar	Viskosität (4 mm DIN-Durchlaufbecher) Ca. 30 Sek. Ca. 30 Sek. Unverdünnt
Hinweis	Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit bei mechanisch stark beanspruchten Oberflächen empfiehlt sich auf Intensivfarbtönen zusätzlich ein Schutzüberzug mit Super Nova 2in1 Holzsiegel .			
Verdünnung	Maximal 5 % mit Wasser.			
Abtönen	Im Mix-Mischsystem Hinweis: Farbton vor Verarbeitung prüfen – kein Umtausch!			
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.			
Verbrauch	Ca. 125 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.			
Trockenzeit	Bei + 20°C und max. 60% rel. Luftfeuchte Staubtrocken nach ca. 1 Stunde Griffest nach ca. 3 Stunden Überstreichbar nach ca. 12 Stunden Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.			
Verarbeitungstemperatur	Mind. +8°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.			

Hinweise

VOC-Sicherheitshinweis	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/d): 130g/ (2010). Dieses Produkt enthält max. 130g/l VOC.
Sicherheitsratschläge	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 00800 63333782. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

Anhang

Anstrichaufbau:

Pos.	Untergrund	Vorbehandlung & Grundierung
1.	Holzuntergründe (nicht maßhaltig)	Imprägnierung mit Super Nova Holzschutzgrund (Laub- und Nadelhölzer in der Außenverwendung). Grundanstrich bzw. Zwischenanstrich mit Super Nova Vorlack ggf. Super Nova Acryl-Holzisoliergrund
2.	Holzuntergründe maßhaltig, z.B. Fenster und Türen)	Imprägnierung mit Super Nova Holzschutzgrund (Laub- und Nadelhölzer). Evtl. mit Super Nova Acryl-Spachtel spachteln. Grund- bzw. Zwischenanstrich mit Super Nova Vorlack ggf. mit Super Nova Acryl-Holzisoliergrund .
3.	Faserzement, Beton und Putzflächen	Sandende Putze abbürsten, mit Super Nova Tiefgrund verfestigen. Saugende mineralische Untergründe mit Super Nova Tiefgrund LF nassen. 2 Grundanstriche mit Super Nova Vorlack .
4.	Zink, Eisen	Eisen mit Super Nova Rostschutzgrund grundieren, Zink nach BFS-Merkblatt Nr. 5 vorbereiten. 1-2 mal mit Super Nova Vorlack streichen
5.	Altanstrich	Blätternde und reiße Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen. Lackfilme anschleifen und entstauben, Dispersionsfarbenanstriche abbürsten und entstauben. Grundanstrich und Zwischenanstrich mit Super Nova Vorlack
	Schlussanstrich	Super Nova 2in1 Buntlack oder Super Nova 2in1 Seidenmattlack .

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

