

DECKGRIP ULTRA

Die ultimative Schutzbeschichtung für Holzbeplankung



EINSATZBEREICH

- Stark genutzte Holzböden im Außen- und Innenbereich, einschließlich gewerblich genutzter und öffentlich zugänglicher Bereiche

EIGENSCHAFTEN

- Schützt und verlängert die Lebenszeit von Terrassendielen
- Anti-Rutsch-Oberfläche dank Strukturierung
- Widersteht Verblassen und Verfärbungen durch UV-Einstrahlung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verunreinigungen mit Chemikalien
- Einfache Auftragung mit Farbroller (mit kurzem Flor) oder Pinsel
- Flexible, widersteht Rissbildung
- Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
- Kann bei trockenen Bedingungen bei Temperaturen von -10°C bis 30°C aufgetragen werden

BESCHREIBUNG

Watco Deckgrip Ultra verwendet die neueste Polyaspartic-Harz-Technologie für eine außergewöhnlich haltbare, schützende und rutschfeste Holzbeschichtung. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und widersteht Auskreiden, Verblassen und Verwittern und weist eine außergewöhnliche UV-Beständigkeit auf. Watco Deckgrip Ultra hält Bewegung und Vibration stand, ohne zu reißen. Sie ist robust genug für stark genutzte, mit Holzdielen ausgelegte Bereiche: Kneipen, Schulen, öffentliche Gehwege und Anlegestellen etc.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Polyaspartic-Harz-basierte Flüssigkeit und Härter mit Zuschlag.	Werkzeugreinigung	Verwenden Sie Watco Reinigungslösung TH99, um Spritzer zu entfernen oder Werkzeuge zu reinigen, bevor Deckgrip Ultra anfängt auszuhärteten.					
Anzahl der Komponenten	3	Haltbarkeit	12 Monate in originalverschlossenen Behältern.					
Oberfläche	Klare, rutschhemmende, glänzende Oberfläche.	Lagerung	Vor der Anwendung für mindestens 12 Stunden bei Temperaturen von 10°C - 25°C lagern. Ansonsten an einem kühlen, trockenem Ort. Nicht einfrieren lassen.					
Grundierung erforderlich	Nein.	Sicherheit	Alle Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise. Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich. Lebensmittel müssen während der Auftragung und Aushärtung aus dem Bereich entfernt werden.					
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Innen- & Außenbereich.							
Werkzeug	Farbroller mit kurzer Florlänge. Randbereiche mit einem Pinsel streichen.							
Geeignet für	Terrassenholz, Holzbeplankung, Pontons etc.							
Gebindegröße	2,5 l							
Reichweite	Etwa 20 m² pro Schicht, wobei die Reichweite abhängig von der Porosität des Holzes variiert kann. Achten Sie bei der Auftragung auf rauhe Oberflächen oder bei Temperaturen unter 5°C besonders darauf, das Produkt gut zu verteilen. Unter diesen Bedingungen kann es schwieriger aufzutragen sein.							
Topfzeit	25 - 30 Minuten bei 15°C. Höhere Temperaturen verkürzen die Topfzeit.							

HÄRTEZEITEN	Überstreichbar	Leichte Nutzung	Starke Nutzung	Volle Chemikalien-beständigkeit
-10°C	30 Stunden	36 Stunden	48 Stunden	7 Tage
0°C	16 Stunden	24 Stunden	36 Stunden	7 Tage
5°C	10 - 12 Stunden	18 Stunden	24 Stunden	7 Tage
20°C	4 - 5 Stunden	6-8 Stunden	12 Stunden	7 Tage

Zeiten sind generell abhängig von den Bedingungen vor Ort, aber die obenstehenden Zeiten können als Richtwerte genommen werden.

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG**OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG**

Zu behandelnde Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Schimmel oder anderen Oberflächenverunreinigungen sein, die Haftungsprobleme verursachen können (wie Wachs, Fett, Öl etc.). Einige vorbehandelte Hölzer sind versiegelt, was zu Haftungsproblemen führen kann. Spritzen Sie ein wenig Wasser auf die Oberfläche; wenn sich Tropfen bilden, ist leichtes Anschleifen nötig, um die Oberfläche anzurauen und eine Haftung zu ermöglichen.

ANMISCHEN

Bei Temperaturen von 10°C - 25°C anmischen. Nehmen Sie die drei inneren Dose aus der äußeren Dose. Rühren Sie die flüssigen Komponenten zunächst einzeln durch und gießen Sie deren Inhalt in die große äußere Dose. Stellen Sie durch Abkratzen von Seiten und Boden sicher, dass die Dosen vollständig entleert wurden. Fügen Sie nun den Zuschlag hinzu und mischen Sie die Komponenten mit einem Watco Farbmischer oder einem ähnlichen Werkzeug, bis Sie eine einheitliche Farbe/ Konsistenz erhalten. Mischen Sie nicht mehr als eine Dose gleichzeitig an. Benutzen Sie bei der Verwendung eines Rührquirls an einer elektrischen Bohrmaschine zusätzlich ein Spatelmesser, um sicherzustellen, dass kein unvermischt Material an den Seiten oder am Boden der Dose zurückbleibt. Nicht verdünnen.

ANWENDUNG

Die Fläche sollte trocken sein und eine Bodentemperatur von -10°C bis 30°C haben. Das Produkt wird bei Temperaturen unter 0°C etwas zähflüssiger, wodurch sich die Reichweite leicht reduziert. Nach dem Anmischen sollte ein Farbroller mit kurzem Flor verwendet werden, um das Produkt auf der Fläche zu verteilen. Wenn das Produkt zu dick aufgetragen wird, können Probleme bei der Aushärtung auftreten.

VOCs

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/j): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <120 g/l VOC.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at