

FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Schützt vor Feuchtigkeit,
ist beständig gegen Schimmel
und dekorativ



EINSATZBEREICH

- Über- und unterirdische feuchte Wände
- Keller

EIGENSCHAFTEN

- Verhindert Wassereintritt durch Zement, Mauerwerk, Betonsteinwände und Kellerbodenplatten
- Widersteht bis zu 2 bar Wasserdruk - doppelt so stark, wie latexbasierte Abdichtungen
- Schnelltrocknend - nach 4 Stunden bereit für die 2. Schicht

- Einfach in der Handhabung - kann auf trockene oder feuchte Oberflächen aufgetragen werden
- Lösemittelbasierte Schellack-Formel
- Erzeugt eine dekorative und attraktive, weiße, leicht zu reinigende Oberfläche

BESCHREIBUNG

Watco Feuchtigkeitsschutz ist eine Beschichtung für Mauerwerk, die Untergeschosse, Keller etc. vor Feuchtigkeit schützt. Widersteht bis zu 2 bar Wasserdruk und ist schimmelresistent.

Auftragung in zwei Schichten: die erste Schicht wirkt als Grundierung, die zweite sorgt für eine feuchtigkeitsbeständige, abwischbare Oberfläche, die Schimmelwachstum widersteht. Watco Feuchtigkeitsschutz wird wie eine herkömmliche Farbe aufgetragen und erzeugt eine glatte, eierschalfarbene Oberfläche. Sie kann falls gewünscht nach 14 Tagen überstrichen werden. Dadurch reduziert sich allerdings ihre Schimmelbeständigkeit.

SPEZIFIKATION

Zusammensetzung	Lösemittelbasierte Schellack-Beschichtung.
Anzahl der Komponenten	1
Oberfläche	Glatte, eierschalfarbene Oberfläche.
Grundierung erforderlich	Nein.
Anzahl der Anstriche	2
Einsatz (Innen-/ Außenbereich)	Innen- & Außenbereich.
Werkzeug	Farbroller mit kurzer Florlänge oder Pinsel.
Geeignet für	Blankes Mauerwerk, Ziegel, Beton etc.
Gebindegröße	5 l
Reichweite	Raue Oberflächen: Etwa 8m ² - 10m ² pro 5 Liter pro Schicht. Glatte Oberflächen: Erste Schicht 8 m ² - 10 m ² pro 5 Liter, die zweite Schicht kann dünner auf etwa 12 m ² - 14 m ² pro 5 Liter aufgetragen werden.

Trockenzeiten	Berührtrocken - 1 Stunde Zweite Schicht - 4 Stunden Voll entwickelte Eigenschaften - 7 bis 14 Tage. Warten Sie mindestens 14 Tage, bevor Sie andere Farbbebeschichtungen aufbringen.
Werkzeugreinigung	Verwenden Sie einen Lackverdünner/-reiniger, geruchsarmen Terpentinersatz oder ein ähnliches Lösemittel. Kein Wasser verwenden.
Lagerung	An einem kalten, trockenem Ort aufbewahren. Nicht einfrieren lassen.
Haltbarkeit	12 Monate im originalverschlossenen Behälter.
Sicherheit	Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
Generelle Einschränkungen	Nehmen Sie Watco Flüssige Dachmembran für gravierende Probleme mit hohem Wasserdruk. Nicht empfohlen für den Kontakt mit Trinkwasser, den Einsatz in Aquarien oder als Bodenbeschichtung, die begangen wird. Nicht als Innenbeschichtung von Becken oder Wassertanks geeignet. Nicht auftragen, solange fließendes Wasser vorhanden ist.

FARBEN

Weiß

VORBEREITUNG & AUFTRAGUNG**OBERFLÄCHEN-VORBEREITUNG**

Ungestrichenes Mauerwerk – Muss mindestens 30 Tage alt, sauber und frei von Öl, Fett und anderen Verunreinigungen sein. Entfernen Sie Ausblühungen mit einer harten Bürste oder mit einem Säurereiniger. Gründlich abspülen. Entfernen Sie jeglichen Schimmel. Die Oberfläche kann trocken oder leicht feucht sein.

Gestrichene Oberflächen – Die Wirksamkeit von Watco Feuchtigkeitsschutz hängt auf solchen Oberflächen vollständig davon ab, wie gut erhalten und wasserbeständig die bestehende Beschichtung ist. Entfernen Sie so viel wie möglich. Reinigen Sie verbleibende Beschichtungen und schleifen Sie sie an. Ergreifen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Farbe vor den 1960ern aufgetragen wurde – sie könnte Blei enthalten.

Undichte Stellen und Risse, an denen Wasser eindringt, sollten mit einem Stopfmörtel aus geeignetem hydraulischem Zement verschlossen werden. Lassen Sie sie vor der Auftragung von Watco Feuchtigkeitsschutz gründlich trocknen.

ANWENDUNG

Nicht verdünnen. Vor der Anwendung gründlich durchrühren.
Tragen Sie zwei Schichten mit einem Farbroller mit kurzer Florlänge oder einem Pinsel auf. Arbeiten Sie die erste Schicht gut in die Oberfläche ein. Halten Sie sich an die empfohlenen Reichweiten. Lassen Sie die erste Schicht mindestens 4 Stunden trocknen, bevor Sie die zweite auftragen. Überprüfen Sie die fertig gestrichene Fläche, achten Sie dabei auch auf kleine 'Nadellocher' und tragen Sie gegebenenfalls mehr Feuchtigkeitsschutz auf.

Sorgen Sie bei der Auftragung in Bereichen wie Kellern und Untergeschossen für eine angemessene Belüftung.

VOCS

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l.
Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

SICHERHEIT

Reizend. Entzündlich. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei Augenkontakt sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen und medizinischen Rat einholen.

Geeignete Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.

Dieses Material und sein Behälter müssen als Sondermüll entsorgt werden.

WATCO.DE

Watco GmbH, Kränkelsweg 14, D-41748 Viersen Tel: 02162/530 17 17 Fax: 02162/530 17 77 E-mail: info@watco.de

WATCO.AT

Watco GmbH, Wassergasse 28, MBE-220 A-1030 Wien Tel: 01/310 09 10 Fax: 01/ 310 08 30 E-mail: info@watco.at