

weber.floor Blitzharz easy

Riss- und Klebeharz

Schnell härtendes, 2-komponentiges und polymermodifiziertes Silikatharz zur Rissverfüllung und zum Verkleben von Metallschienen



Produktsteckbrief

- Für die kraftschlüssige Rissverfüllung
- Zum Verkleben von Metallschienen
- Zum Unterspritzen loser Parkettdielen

Produktvorteile

- Nur durch Schütteln zu mischen
- In Teilmengen anmischbar
- Geruchsneutral

Produktbeschreibung

weber.floor Blitzharz easy ist ein werksmäßig hergestelltes, 2-komponentiges Silikatharz.

Anwendungsgebiet

Zum kraftschlüssigen Verbinden von Trennrissen im Estrich, Verkleben von Anschluss-Schienen und Metallprofilen, Kunst- und Naturstein sowie für die nachträgliche Unterspritzung loser Parkettdielen. Auf saugfähigen und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich einsetzbar. Verarbeitung im System mit **weber.floor Wellenverbindern**.

Produkteigenschaften

- Einfache, schnelle Verarbeitung
- Spachtelfähige Konsistenz nach ca. 5 Minuten
- Hat eine gute chemische Beständigkeit
- Zähelastisch
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Stuhlrollengeeignet unter Belägen

Verbrauch/Ergiebigkeit

für Klebearbeiten	ca. 200 - 300 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Technische Werte

Konsistenz	flüssig
Aushärtezeit	ca. 20 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur (Luft)	10 - 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund)	10 - 25 °C
Brandverhalten [nach EN13501-1]	E fl
Leichte Belastung nach	ca. 30 Minuten
Volle Belastung nach	ca. 24 Stunden
Mischungsverhältnis	1 : 1 (Raumteile)

weber.floor Blitzharz easy

Riss- und Klebharz

Lagerung

Lagerung	mind. 12 Monate
Lagerbedingungen	Das Material sollte trocken, kühl, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei mind. 10 °C im originalverschlossenen Gebinde gelagert werden.

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, formbeständig, trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Stoffen sein.

Verarbeitung

Mischen:

- Komponente B in die Flasche mit der Komponente A gießen. Nach Verschließen der Flasche ca. 15 Sekunden kräftig schütteln bis ein einheitlicher Farbton entsteht und sich keine Schlieren mehr zeigen. Gebinde nach Entnahme des Materials nicht auskratzen.

Rissverschluss:

- Risse zunächst aufweiten und quer zum Riss im Abstand von ca. 20 bis 25 cm einschneiden. Schnitttiefe ca. halbe Estrichdicke, mindestens jedoch 1/3 der Estrichdicke. Wellenverbinder quer zum Riss einlegen.
- Das angemischte Harz wird in die aufgeweiteten Risse oder Fugen gegossen und glatt abgezogen. Sofort im Anschluss, noch vor der Aushärtung, ist die Oberfläche mit **weber.floor 4936 Abstreusand 0,3 - 0,8 mm** abzuquarzen um die Haftung nachfolgender Spachtelmassen und Klebstoffe sicherzustellen.

Kleben:

- Für die Verklebung von zum Beispiel Metallschienen ist zumeist eine pastöse Konsistenz erforderlich. Dazu einfach das Material nach dem Anmischen kurze Zeit stehen lassen, bis innerhalb weniger Minuten die für die Verklebung optimale Konsistenz erreicht ist. Die geklebten Materialien müssen während der Abbindung mit geeigneten Hilfsmitteln fixiert werden.

Allgemeine Hinweise

Die allgemein anerkannten Regeln des Faches und der Technik, sowie die gültigen nationalen Normen sind zu beachten.

Das Material ist frostempfindlich.

Das Material unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Besonderheiten

Vorhandene Bewegungsfugen keinesfalls verschließen.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE
Doppelgebinde	0,60 Liter	5 Doppelgebinde / Karton

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Sitz der Gesellschaft: Willstätterstr. 60 | 40549 Düsseldorf | Premium-Fachberatung für Partner: 02363 399-332**
Allgemeine Technik-Hotline - Fassade: 0900 1399-334* | Fliese/Boden/Bautenschutz: 0900 1399-333* | www.de.weber
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 | USt.-Nr.: DE 122392875

* 0,99 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, bei Mobilfunk-Anrufern abhängig vom Netzbetreiber und Tarif
**normale Telefongebühren für unsere registrierten Partner

Stand: 2025-10-13 | Seite: 2/2