

Produktdatenblatt

Westerwälder Holzpellets (DINplus Reg.-Nr. 157)



Fakten

	WWP Prüfbericht	DINplus / EN 14961-2
Abrieb	1,03%	max. 2,5%
Feinanteil	0,07%	max. 0,5%
Schüttdichte	706kg/m ³	≥600 kg/m ³
Wassergehalt	7,06%	max. 10%
Aschegehalt	0,47%	max. 0,7%
Ascheschmelzpunkt	1400°C	≥1200°C



- ✓ Unternehmensphilosophie: **Nachhaltigkeit und Ökologie**
- ✓ Produziert mit **100% Ökostrom**
- ✓ Rohstoffe aus Waldwirtschaft mit **ökologischen Ansprüchen**
- ✓ Mehrfache Auszeichnungen für **ökologische Leistung** und **ökologisches Engagement**

Palettendaten

Typ	Europalette
Säcke pro Lage	5 St. a 15kg
Lagen pro Palette	13
Säcke pro Palette	65 St.
Volumen	975kg/Palette
Länge	1200mm
Breite	800mm
Höhe	1600mm

