


# EuroCret® Feinmörtel

## KUNSTSTOFFVERGÜTETE PCC REPARATURMÖRTEL



### ZUM BESCHICHTEN

**EuroCret® Feinmörtel** sind gebrauchsfertige, kunststoffvergütete Trockenmischungen auf Zementbasis mit hoher Klebkraft gemäß DIN/EN 1504-3 und als Betonersatz für die Instandsetzung statisch und nicht statisch relevanter Bereich geeignet.

#### Anwendung

**EuroCret® Feinmörtel** sind geeignet

- zur systemkonformen Reparatur von Sanierung von Betonflächen aller Art
- zur Herstellung und Reparatur von Industrieböden oder Estrichen
- zum Verfugen und Abdichten, Beschichten und Ausgleichen
- für Innen- und Außenflächen

#### Produkteigenschaften

**EuroCret® Feinmörtel**

- haben eine ausgezeichnete Klebkraft auf Mauerwerk, Beton und allen ausreichend tragfähigen, mineralischen Untergründen
- sind beständig gegen Öl, Frost und Tausalz
- sind chloridfrei
- sind dicht und isolierend gegen Wasser
- sind chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

**EuroCret® Feinmörtel** stehen in verschiedenen Korngrößen zur Verfügung:

- **EuroCret® 10**, Korngröße 0 – 1 mm für Schichtstärken von 3 bis 15 mm
- **EuroCret® 20**, Korngröße 0 – 2 mm für Schichtstärken von 6 bis 40 mm

#### Verarbeitung

Betoninstandsetzungsmaßnahmen erfordern ein hohes Maß an Sorgfalt. Deshalb kann die hier kurz beschriebene Verarbeitung nur Anhaltspunkt sein.

Wir verweisen auf folgende Schriften:

Ausführungsanweisung (nach TL/TP BE-PCC) kann von uns mitgeliefert werden

DIN 1045 (Beton und Stahlbeton)

Die von uns getätigten Verarbeitungshinweise geben wichtige Hinweise, ersetzen aber nicht die für Betonsanierungsarbeiten erforderlichen Bauzustandsanalysen und Planungsleistungen.

#### 1. Vorbereitung

Hafthemmende Teile entfernen. Es empfiehlt sich, die Oberfläche mit Sand-, Hochdruckwasser- oder Kugelstrahlen so vorzubereiten, dass grobe Gesteinskörner erhaben sichtbar sind. Dies gewährleistet eine ausreichende Aufrauung des Untergrundes. Die Abreißfestigkeit muss im Mittel  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$  (kleinster Einzelwert  $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ ) betragen. Schadstellenränder sind in  $45^\circ$  abzuschrägen. Freiliegende Bewehrung ist gemäß Reinheitsgrad SA 2,5 –EN ISO 12944 -4 zu strahlen. Der Untergrund muss frei von korrosionsfördernden Bestandteilen wie z. B. Chloriden sein.

#### 2. Haftbrücke

Nach dem Reinigen ist bei freiliegender Bewehrung der Stahl zunächst vor Korrosion zu schützen und eine Haftbrücke aus **EuroCret® MKH** aufzubringen. Stark saugender Beton vor dem Aufbringen nochmals gut vorwässern. Zum Zeitpunkt des Auftrags muss der Untergrund matt feucht aufgetrocknet sein. Verarbeitung siehe besonderes technisches Datenblatt.

#### 3. Wasseranspruch

**EuroCret® 10** mit ca. 17 % Wasser, das heißt etwa 4,25 Liter Wasser je 25-kg-Sack

**EuroCret® 20** mit ca. 14 % Wasser, das heißt etwa 3,50 Liter Wasser je 25-kg-Sack.

#### 4. Mischen

**EuroCret® Feinmörtel** wird vorzugsweise im Zwangsmischer oder mit langsam laufendem elektrischen Rührgerät und großem Mischkorb im Mörtelfass ca. 3 Minuten angemischt. Zunächst sind  $4/5$  der genannten Wassermenge in den Mischer zu geben, danach der Trockenmörtel. Nach kurzem Anmischen von etwa 2 Minuten wird das restliche Wasser nachgelegt und weitere 2 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, verarbeitungsgerechte Konsistenz erreicht ist. Nach ca. 1 Minute Ruhezeit wird er nochmals kurz aufgemischt und sofort verarbeitet.

#### 5. Beschichten

Je nach Tiefe der Ausbruchstelle wird **EuroCret® Feinmörtel** in der entsprechenden Körnung auf die noch nicht abgetrocknete Haftbrücke aufgebracht. **EuroCret® Feinmörtel** können sowohl manuell, als auch mit handelsüblichen Mischpumpen verarbeitet werden. Fordern Sie hierzu bitte unsere Beratung an.

#### 6. Nachbehandlung

Frisch hergestellte Flächen sind gegen vorzeitiges Austrocknen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Feuchthalten) 3 – 5 Tage zu schützen.

#### Verbrauch

1 kg Trockenmörtel ergibt etwa 0,55 l Frischmörtel.

Für  $1 \text{ m}^3$  werden 1800 kg Trockenmörtel benötigt (ca. 18 kg je  $\text{m}^2$  und 10 mm Schichtstärke).

#### Lagerung

Kühl, trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten (Herstelldatum siehe Sackaufdruck).

#### Lieferform

25-kg-Papier/PE-Säcke mit

42 x 25 kg = 1.050 kg je Euro-Tauschpalette

# EuroCret® Feinmörtel

KUNSTSTOFFVERGÜTETE PCC  
REPARATURMÖRTEL



ZUM BESCHICHTEN

## Technische Daten

EuroCret®	10	20				
<b>Druckfestigkeit</b> 1, 7 und 28 Tage	≥ 25 N/mm <sup>2</sup> ≥ 40 N/mm <sup>2</sup> ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	≥ 25 N/mm <sup>2</sup> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup> ≥ 55 N/mm <sup>2</sup>				
<b>Biegezugfestigkeit</b> 1, 7 und 28 Tage	≥ 4,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 8,0 N/mm <sup>2</sup>	≥ 4,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 8,0 N/mm <sup>2</sup>				
<b>Elastizitätsmodul</b> EN 13412	≥ 15,0 GPa	≥ 20,0 GPa				
<b>Haftvermögen</b> EN 1542	≥ 1,5 MPa	≥ 2,0 MPa				
<b>Temperaturwechsel- verträglichkeit Teil 1, Frost/Taubean- spruchung</b> EN 13687-1	≥ 1,5 MPa kein Abblättern Risse ≤ 0,05 mm	≥ 2,0 MPa kein Abblättern Risse ≤ 0,05 mm				
<b>Karbonatisierungs- widerstand</b> EN 13295	≤ d <sub>k</sub> Bezugsbeton - erfüllt -	≤ d <sub>k</sub> Bezugsbeton - erfüllt -				
<b>Chloridionengehalt</b> EN 1015-17	≤ 0,05 %	≤ 0,05 %				
<b>Expositionsklassen</b> gemäß DIN 1045-2 / EN 206-1						
XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM
0	1234	123	123	1234	123*	123
.	....	...	..	...	.	.
<b>Feuchtigkeitsklasse</b> gemäß DIN 1045-2 / EN 206-1	WO		WF		WA	
	WF		WS		WS	
<b>Kapillare Wasser- aufnahme</b> EN 13057	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>					
<b>Verarbeitungszeit</b> + 10 °C + 20 °C + 30 °C	ca. 90 Minuten ca. 60 Minuten ca. 25 Minuten					
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+ 5 °C bis + 30 °C					
<b>Baustoffklasse</b>	A 1 – DIN EN 13501-1 nicht brennbar					

\*= Zusatzmaßnahmen (z.B. Epoxidharzanstrich) erforderlich

## Weitere Produkte

Für Beschichtungsarbeiten mit speziellen Ansprüchen stehen weitere erprobte Produkte zur Verfügung:

**EuroCret® Grobmörtel**

**EuroCret® 20 HD** gemäß EN1504-3, R4

**EuroCret® HSF** faserverstärkt und sulfatbeständig

**EuroCret® Unispachtel**, auch beschleunigt

**EuroCret® Color** für ein farbiges finish

Die hier genannten und weitere technische Daten sind durch Prüfzeugnisse belegt und können vorgelegt werden



Die Produkte tragen das  
CE-Kennzeichen EN 1504-3

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden diese bei einer Anwendungstemperatur von +20 °C. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall leicht variieren können. Angegebene Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck, Farbtenschwankungen sind nicht auszuschließen. Wir empfehlen, für den Einzelfall die Eignung der Produkte vor Anwendung zu prüfen. Die auszuführenden Arbeiten sind nach den einschlägigen und zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren ergänzenden Merkblätter vorzunehmen.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden frühere Ausgaben ungültig.

02/18

**P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG**

Bataverstraße 84 · 41462 Neuss

Tel.: 02131 5669-0 · Fax 02131 5669-22 · info@eurogrout.de · www.eurogrout.de