

### ZUM VERGIEßEN ODER UNTERSTOPFEN

**EuroGrout® Varix** ist eine gebrauchsfertige Trockenmischung aus hochwertigem Zement (DIN 1164 / DIN EN 197), natürlich runden Quarzzuschlägen (DIN EN 12620, Alkaliempfindlichkeitsklasse E 1 – unbedenkliche Vorkommen) und zugelassenen Betonzusatzmitteln (DIN EN 934-4).

**EuroGrout® Varix** ist geprüft nach der DAfStb-Richtlinie<sup>1</sup>. Körnung 0 – 5 mm.

### Anwendung

**EuroGrout® Varix** verbindet Beton und Stahl und Betonfertigteile miteinander, kraftschlüssig, dauerhaft und rationell. Zum Beispiel Sockel für Stahlstützen, Auflager für Maschinen oder Brückenlager, Werkstücke wie Fixatoren, Anker oder sonstige Stahleinbauteile und Verbinden von Fertigteilelementen (Arbeits-, Stoß- und Lagerfugen)

### Produkteigenschaften

#### EuroGrout® Varix

- wird je nach Wasserzugabe zu einem hochfließfähigen Quellbeton, der Betonhohlräume kraftschlüssig und selbstnivellierend verschleißt oder bei geringer Wasserzugabe als Unterstopfbeton einsetzbar ist
- entwickelt hohe Festigkeiten und ist nach 24 Stunden hoch belastbar (siehe Festigkeitstabelle)
- ist frost- und tausalzbeständig
- eignet sich für Vergusshöhen von 15 – 125 mm
- ist nach DIN 4102 / EN 13501-1 Baustoffklasse A 1 nicht brennbar und somit für die brandschutztechnische Vermörtelung geeignet
- ist wasserundurchlässig und chloridfrei
- ist chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG und besitzt die hygienische Eignung für den Einsatz im Trinkwasserbereich, geprüft nach DVGW- Arbeitsblatt W 347 und W 270

Maßgebend für die Vergusshöhe ist der geringste Abstand zweier Flächen. Für größere Abstände bzw. Vergusshöhen stehen andere **EuroGrout® Vergussbetone** zur Verfügung.

### Verarbeitung

#### 1. Vorbereitung

**EuroGrout® Varix** ist gebrauchsfertig; es ist lediglich Wasser hinzuzugeben. Vor der Verarbeitung ist die Oberfläche gründlich zu reinigen und bis zur Sättigung vorzuwässern, stehendes Wasser muss entfernt werden. Auf das Entfernen von Zementschlamm ist zu achten, die Kapillarporen des Betons müssen offen sein.

#### 2. Wasseranspruch

Die Wasserzugabe für **EuroGrout® Varix** richtet sich nach der gewünschten Konsistenz:

Plastische Konsistenz:	ca. 9% Wasser – 2,25 Liter je 25-kg-Sack
Flüssige Konsistenz	ca. 12% Wasser – 3,00 Liter je 25-kg-Sack

#### 3. Mischen

**Plastisch - EuroGrout® Varix** sollte in einem Zwangsmischer angemischt werden. Es empfiehlt sich, zuerst **EuroGrout® Varix** in ein Mörtelfass zu geben und anschließend das trockene Pulver mit Wasser zu benetzen, bis eine erdfeuchte Konsistenz erreicht ist. Das Anmischen erfolgt am besten mit einem Rührspaten oder mit einer Kelle.

Mischzeit Plastisch: ca. 2-3 Minuten

**Flüssig - EuroGrout® Varix** sollte in einem Zwangsmischer oder mit einem langsam laufenden Rührwerk im Mörtelfass gemischt werden. Zunächst ca. 4/5 der Wassermenge in den Mischer geben, dann **EuroGrout® Varix** und – nach kurzem Anmischen von ca. 2 Minuten – das restliche Wasser bei Bedarf nachlegen.

Mischzeit: ca. 4-6 Minuten

#### 4. Hinweise

- **EuroGrout® Varix** kann manuell vergossen oder maschinell gepumpt werden. Wegen der erforderlichen Mischzeit (s.o.) sind bei maschineller Verarbeitung Chargenmischer einzusetzen. Maschineneinsatz, Entfernungen, Mörtelschlauchlängen und –querschnitte sind zuvor genau zu planen. Fordern Sie hierzu bitte unsere Beratung an.
- Die Vergusszonen sind nach außen fest abzuschalen. Glattes Schalmaterial erleichtert das spätere Entfernen und ergibt saubere Sichtflächen.
- Um Lufteinschlüsse zu vermeiden und den statischen Druck des Vergussmörtels zu minimieren, sollte abschnittsweise und mit einem Verfüllschlauch vergossen werden.
- Nicht belastete Überstände sind nicht breiter als 50 mm auszuführen. Bei dynamisch beanspruchten und/oder vorgespannten Bauteilen empfiehlt es sich im Winkel von 45° abzuschalen (Dreikantleiste).

#### 5. Nachbehandlung

Frisch vergossene, frei stehende Zonen müssen durch geeignete Maßnahmen (z.B. Feuchthalten) 3 – 5 Tage vor zu schnellem Austrocknen geschützt werden.

### Verbrauch


#### plastische Konsistenz:

25 kg Trockenmörtel ergeben etwa 11,25 Liter Frischmörtel für 1 m<sup>3</sup> werden etwa 2100 kg Trockenbeton benötigt

#### flüssige Konsistenz:

25 kg Trockenmörtel ergeben etwa 12,5 Liter Frischmörtel für 1 m<sup>3</sup> werden etwa 2000 kg Trockenbeton benötigt

<sup>1</sup> „Richtlinie zur Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“



ZUM VERGIEßEN ODER UNTERSTOPFEN

## Lagerung

Kühl und trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.  
Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.  
(Herstelldatum siehe Sackaufdruck)

## Lieferform

25 kg Papier/PE-Säcke mit  
42 x 25 kg = 1.050 kg je Euro- Tauschpalette

## Technische Daten

EuroGrout® Varix	plastische Konsistenz	flüssige Konsistenz				
<b>Druckfestigkeit 1, 7 und 28 Tage</b>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup> ≥ 80 N/mm <sup>2</sup> ≥ 95 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup> ≥ 70 N/mm <sup>2</sup> ≥ 85 N/mm <sup>2</sup>				
<b>Biegezugfestigkeit*** 1, 7 und 28 Tage</b>	≥ 9 N/mm <sup>2</sup> ≥ 10 N/mm <sup>2</sup> ≥ 11 N/mm <sup>2</sup>	≥ 7 N/mm <sup>2</sup> ≥ 10 N/mm <sup>2</sup> ≥ 11 N/mm <sup>2</sup>				
<b>Ausziehwiderstand bei einer Last von 75 KN</b>	NPD	≤ 0,6 mm				
<b>Frühfestigkeitsklasse</b>	A	A				
<b>Druckfestigkeitsklasse</b>	C 60/75	C 60/75				
<b>Fließmaßklasse</b>	NPD	a2				
<b>Schwindmaßklasse</b>	SKVB I	SKVB II				
<b>Expositionsklassen</b> gemäß DIN 1045-2 / EN 206-1						
XO	XC	XD	XS	XF	XA	XM*
0	1234	123	123	1234*	123**	123
.	....	...	...	...	.	.
<b>Feuchtigkeitsklasse</b> gemäß DIN 1045-2/EN 206-1			WO WF WA WS		WO WF WA WS	
<b>Quellmaß 24h</b>	≥ +0,5 Volumenprozent					
<b>Verarbeitungszeit</b>	ca. 60 Minuten					
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	+ 5°C bis + 30°C					
<b>Baustoffklasse</b>	A 1 – DIN EN 13501-1 nicht brennbar					
<b>Chloridionengehalt</b>	≤ 0,05%					

\* = von der DAFStb-Richtlinie ausgenommen

\*\* = Zusatzmaßnahmen erforderlich (z. B. Epoxidharzanstrich)

\*\*\* = an Prismen ermittelt

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen produktspezifischen technischen Daten beruhen auf Laborwerten. Ermittelt wurden diese bei einer Anwendungstemperatur von +20 °C. Bitte beachten Sie, dass die Werte im Anwendungsfall variieren können. Angegebene Farben entsprechen einem optischen Mustereindruck, Farbtorschwankungen sind nicht auszuschließen. Wir empfehlen, für den Einzelfall die Eignung der Produkte vor Anwendung zu prüfen. Die auszuführenden Arbeiten sind nach den einschlägigen und zum Zeitpunkt der Ausführung geltenden Empfehlungen, Richtlinien, DIN/EN-Normen und deren ergänzenden Merkblätter vorzunehmen. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden frühere Ausgaben ungültig.

02/22

## Weitere Produkte

Für vielfältige Anwendungen in der Vergusstechnik stehen weitere erprobte Vergussmörtel und –betone unter der P & T Markenbezeichnung **EuroGrout®** zur Verfügung:

- **EuroGrout® Armiert** für hoch beanspruchte Konstruktionsteile und Schwerlastfundamente
- **EuroGrout® HS** für Vergussarbeiten im Abwasserbereich
- **EuroGrout® Hochfest** – Festigkeitsklasse C 80/95
- **EuroGrout® Super** mit kurzer Abbindezeit

Die hier genannten und weiteren Prüfdaten sind in Prüfzeugnissen dokumentiert und können bei Bedarf angefordert werden.



**EuroGrout® Varix** wird durch akkreditierte und zertifizierte Prüfstellen fremdüberwacht



Das Produkt trägt das CE Zeichen nach DIN EN 1504-6: ZA 1 (in flüssiger Variante)