



SAKRET Reparatur-Kaltasphalt

BIT

Bitumenhaltiges, lösungsmittelfreies, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut 0 - 5 mm.

Anwendungsbereiche:



Ein sofort gebrauchsfertiges Asphaltmischgut zum:

- Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden < 0,5 m² in Asphalt- und Betonflächen.
- Ausbessern von Frostaufbrüchen und Schlaglöchern.
- Anarbeiten von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten.

Nicht einsetzen, wo hohe Punkt- und Drehbelastungen zu erwarten sind.

- Für Boden
- Für außen

Eigenschaften:

- Gebrauchsfertig
- Festigkeit je nach Verdichtung
- Sofort belastbar
- Kalt verarbeitbar bis – 5 °C
- Auch auf feuchten Untergründen
- Gute Haftung am Untergrund
- Frei von Teerbestandteilen

Materialbasis:

Kaltasphalt und Edel-Splitt 0 – 5 mm

Technische Daten:

Farbe	schwarz
Dichte	ca. 22 kg/l
Verarbeitungstemperatur	ab -5°C (eisfrei)
Schichtdicke	1,5 - 5 cm

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss wasser-, schnee- und eisfrei, tragfähig und sauber sein. Lose Bestandteile entfernen.
 Der Untergrund darf feucht sein, jedoch kein stehendes Wasser aufweisen.
 Kanten der beschädigten Stelle begradigen und mindestens 1,5 cm tief ausheben und säubern.

Verarbeitung:

Den Reparatur-Kaltasphalt lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen, einebnen und gut verdichten.
 Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit Handstampfer oder Rüttelplatte gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen.
 Lagenweise je 3 cm verdichten.
 Nach dem Einbau sofort belastbar.
 Je höher die Verdichtung ist, desto schneller härtet das Material aus.
Zu beachten: Handstampfer oder Rüttelplatte müssen mit Wasser befeuchtet werden sonst bleibt der Reparatur-Kaltasphalt am Werkzeug haften.

Materialverbrauch:

- Je cm Schichtdicke ca. 22 kg/m²

Lieferform:

- 25 kg Eimer – 32 Stk. / Palette

Lagerung:

- Die Gebinde trocken lagern, optimale Lagerungstemperatur + 10°C bis +25°C.
- Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Paletten nicht stapeln.

Entsorgung:

Abfallschlüssel: 170302, Asphalt teerfrei.
 Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.



SAKRET Reparatur-Kaltasphalt

BIT

Reinigung:	Gefäße, Werkzeuge etc. mit Benzinen oder gebräuchlichen Lösemitteln reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.
Sicherheitshinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV. • Gefahrklasse VdF: entfällt / Wassergefährdungsklasse WGK 1, Selbsteinstufung. • Nicht zur Verwendung in Innenräumen geeignet. • Bei Hautkontakt Handwaschpaste einsetzen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 17.03.2021