

7.2 Schlüter®-TROBA-PLUS



D R A I N A G E M A T T E

ZUR KAPILLARPASSIVEN ENTWÄSSERUNG

Anwendung und Funktion

Schlüter®-TROBA-PLUS ist eine sichere und dauerhaft wirksame Flächendrainage zur Verlegung über horizontal im Gefälle verlegten Abdichtungen. Sie besteht aus einer geschlossenen Polyethylenfolie mit einseitig ausgeformten Noppen, auf denen ein Filtervlies aufkaschiert ist.


Bei Schlüter®-TROBA-PLUS 8G ist anstelle eines Filtervlieses ein Gittergewebe mit einer Maschenweite von ca. 2 x 2 mm aufkaschiert.

Die kaschierte Noppenseite, auf der die Belagskonstruktion aufliegt, wirkt als ganzflächige Drainageebene (kappilarpassive Drainage) mit extrem hoher Wasserableitkapazität.

Als geschlossene Polyethylenbahn dient Schlüter®-TROBA-PLUS zusätzlich dem Schutz der Abdichtung. Die eng stehenden, als Kegelstumpf ausgeformten Noppen halten sehr hohen Druckspannungen stand. Der Freiraum zwischen Noppenbahn und Kaschierung bildet ein wärme- und trittschalldämmendes Luftpolster, welches die Abdichtung zusätzlich vor schädlicher thermischer Beanspruchung schützt. Es erfolgt eine gleichmäßige und vollflächige Lastverteilung auf der Abdichtung.

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 und 8G stellen die Belagskonstruktion ganzflächig um 8 mm auf, Schlüter®-TROBA-PLUS 12 entsprechend um 12 mm.


Kleinere Fehler im Abdichtungsgefälle, wie etwa Unebenheiten oder Erhöhungen im Überlappungsbereich, die zu Wasserstauungen führen, werden somit wirksam überbrückt. Größere Unebenheiten können vor Verlegen der Schlüter®-TROBA-PLUS mit Fertigmörtel ausgeglichen werden.




Material

Schlüter®-TROBA-PLUS besteht aus einer formstabilen Polyethylenfolie mit einseitig ausgeformten Noppen mit aufkaschiertem Filtervlies aus Polypropylen. Bei Schlüter®-TROBA-PLUS 8G besteht das Gittergewebe aus Polyethylen. Das Material ist formbeständig bis zum Temperaturbereich von + 80 °C.

Die Druckfestigkeit beträgt bei Schlüter®-TROBA-PLUS 8 und 8G bis zu 39 t/m², bei Schlüter®-TROBA-PLUS 12 bis zu 30 t/m². Die Funktions- und Materialeigenschaften sind dauerhaft gewährleistet. Das Material ist alterungsbeständig und verrottungsfrei. Verarbeitungsreste sind kein Sondermüll. Polyethylen ist nicht langfristig UV-stabil, daher ist bei der Lagerung eine dauerhafte, intensive Sonneneinstrahlung zu vermeiden.





Materialeigenschaften und Einsatzgebiete:

Schlüter®-TROBA-PLUS wird vor allem über horizontal im Gefälle angeordneten Abdichtungen verlegt und bildet dort eine ganzflächig wirksame Flächendrainage zwischen Abdichtung und darüber liegender Belagskonstruktion. Wesentliche Einsatzgebiete sind Terrassen und Balkone, aber auch Industriebauten, Schwimmbadumgänge, Waschräume, Duschanlagen usw. mit Flächenabdichtungen.

Die ausgelegte Schlüter®-TROBA-PLUS ist ausreichend stabil gegen mechanische Beanspruchungen im Zuge des Einbaus, z.B. Begehen oder Befahren mit Schubkarren. Die aufzubringende Belagskonstruktion kann aus Estrich mit oder ohne Fliesen bestehen oder aus Konstruktionen in Kies oder Splittbett (mind. 5 cm) verlegter Platten oder Pflastersteine.

Bei Konstruktionen mit einem Kies- oder Splittbett < 5 cm kann es zu einem leichten Federeffekt kommen. Um diesen zu vermeiden, empfehlen wir die Verlegung auf Schlüter®-TROBA, siehe hierzu Produktdatenblatt 7.1. Ebenso kann eine Erdreich- oder Kiesauflage aufgebracht werden.


Schlüter®-TROBA-PLUS 8G ist besonders gut geeignet für Belagskonstruktionen mit Einkornmörtel oder zur Verlegung von Plat-

telementen auf Schlüter®-TROBA-STELZ-DR mit Dünnbettmörtel-Tragpunkten.

Das durch die Belagskonstruktion einsickernde Wasser wird in den ganzflächig aufgestellten Drainageraum der Schlüter®-TROBA-PLUS aufgenommen und dort in Gefällerrichtung drucklos zur Entwässerung hin abgeleitet. Eine dauerhafte Durchfeuchtung der Lastverteilungsschicht durch eingedungenes Sickerwasser ist damit ausgeschlossen.

Verarbeitung

1. Der tragfähige Untergrund und die darauf verlegte Abdichtung muss Gefälle zur Entwässerung aufweisen und dort angeschlossen sein. Vor Verlegen der Schlüter®-TROBA-PLUS sind ggf. zu große Unebenheiten im Abdichtungsgefälle durch Ausgleich mit Fertigmörtel zu beheben.
2. Schlüter®-TROBA-PLUS wird unabhängig von der Gefällerrichtung lose mit dem Vlies/Gittergewebe nach oben auf der Abdichtung ausgelegt. Den Stoßbereich mit dem überstehenden Vliesrand überlappen.
3. Unmittelbar auf der ausgelegten Schlüter®-TROBA-PLUS wird die Belagskonstruktion nach den geltenden technischen Regeln aufgebracht.
4. Hinweis: Für Randabschlüsse, Bewegungsfugen und Wandanschlüsse verweisen wir auf unsere Profiltypen Schlüter®-BARA und Schlüter®-DILEX.



Schlüter®-TROBA-PLUS 8 (12)



Schlüter®-TROBA-PLUS 8G

Produktübersicht:

Schlüter®-TROBA-PLUS

H = mm		8	12
PLUS 8	12,5 x 1 m = 12,5 m ²	•	
PLUS 8G	12,5 x 1 m = 12,5 m ²	•	
PLUS 12	10 x 1 m = 10 m ²		•

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____m² Schlüter®-TROBA-PLUS 8G (Noppenhöhe 8 mm) als Flächendrainage und Schutzlage bestehend aus Polyethylen in Form einer 8 mm hohen Noppenfolie mit druckstabil ausgebildeten, engstehende Kegelstümpfen, mit einem aufkaschierten, wasserdurchlässigen Gittergewebe (Maschenweite 2 x 2 mm) liefern und über der vorhandenen, im Gefälle liegenden Abdichtung fachgerecht und unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Art.-Nr.: _____
 Material: _____ €/m²
 Lohn: _____ €/m²
 Gesamtpreis: _____ €/m²

Textbaustein für Ausschreibungen:

- _____m²
- Schlüter®-TROBA-PLUS 8 (Noppenhöhe 8 mm)
- Schlüter®-TROBA-PLUS 12 (Noppenhöhe 12 mm)

als Flächendrainage und Schutzlage bestehend aus Polyethylen in Form einer 8 mm/12 mm hohen Noppenfolie mit druckstabil ausgebildeten, engstehenden Kegelstümpfen, mit einem aufkaschierten, wasserdurchlässigen Vliesgewebe liefern und über der vorhandenen, im Gefälle liegenden Abdichtung fachgerecht und unter Beachtung der Herstellerangaben verlegen.

Art.-Nr.: _____
 Material: _____ €/m²
 Lohn: _____ €/m²
 Gesamtpreis: _____ €/m²